

Prüfung von Zenit PU 10

Kurzfassung des Untersuchungsberichtes vom 23.08.2015

Auftraggeber : Akzo Nobel Deco GmbH
Herr Richard Ernicke
Am Coloneum 2
50829 Köln

Auftrag : Wie beständig ist eine
>> **Zenit PU 10** <<
Beschichtung gegenüber Desinfektionsmitteln, die in Kliniken und
Arztpraxen zur Flächendesinfektion eingesetzt werden ?

Prüfergebnis : Bei den überprüften, anzusetzenden 8 Desinfektionsmitteln ergaben
sich keine Blasen- oder Rissbildungen sowie Haftungsverluste auf den
mit wasserverdünnter Isolierfarbe grundierten Gipskartonplatten,
weder im frischen Zustand noch nach Trocknung der belasteten
Flächen.

Die Prüfung erfolgte nach DIN EN ISO 2812-3 von 2012.

Köln, den 23. August 2015

