

Prüfung von Sikkens Alphadur HD SF

Kurzfassung des Untersuchungsberichtes vom 07.06.2011

Auftraggeber : Akzo Nobel Deco GmbH
Vitalisstraße 198-226
50827 Köln

Auftrag : Wie beständig sind
>> **Sikkens Alphadur HD SF** <<
Beschichtungen gegenüber Desinfektionsmitteln, die in Kliniken und
Arztpraxen zur Flächendesinfektion eingesetzt werden ?

Prüfergebnis : Bei den überprüften, anzusetzenden 8 Desinfektionsmitteln ergaben
sich keine Farbveränderungen, Blasen- oder Rissbildungen sowie
Haftungsverluste auf den mit wässriger Isolationsgrundfarbe grundier-
ten Gipskartonplatten, weder im frischen noch im getrockneten Zu-
stand.

Bei der gebrauchsfertigen alkoholischen Desinfektionsmittel-Lösung
Incidin® Liquid Spray ergab sich im frischen Zustand eine Ober-
flächenerweichung, nach der Trocknung war keine Markierungen vor-
handen.

Im Falle einer mechanischen Belastung der erweichten Flächen durch
Reiben oder Wischen würden sich jedoch Oberflächenveränderungen
ergeben.

Die Prüfung erfolgte nach DIN EN ISO 2812-3 von 2007.

Köln, den 07. Juni 2011

