

sikkens

RUBBOL

**KRAS- EN SLIJT-
VASTE ZIJDEGLANS-
LAK VOOR BUITEN
OP BASIS VAN EEN
NIEUWE GENERATIE
ALKYDHARSEN**



RUBBOL SATURA PLUS



●
Kras- en slijtvast

●
Goede weervastheid

Teamwork met Sikkens



Rubbol Satura plus
Kras- en slijtvaste
zijdeglanslak voor buiten
op basis van een nieuwe
generatie alkydharsen

Slijtvast

Rubbol Satura plus zorgt voor egale, kras- en slijtvaste afwerking van diverse ondergronden waarbij een bijzonder fraaie zijdeglans wordt verkregen. Weervast en lichtecht: de kenmerken van een uitstekende buitenlak.

Algemene eigenschappen

Kras- en slijtvast;
Prettige verwerking;
Voldoet aan VOC-regelgeving van 01-01-2010;
Fraaie, lage zijdeglans;
Hoge dekkraft ook op scherpe kanten;
Uitstekende vloeiing;
Lichtecht en weervast.

Toepassing

Rubbol Satura plus is geschikt voor het zijdeglanzend afwerken van hout, non-ferro metalen en diverse kunststoffen, die volgens de voorschriften zijn voorbehandeld.

Systeem op nieuw hout

Schuren en zo nodig repareren met Componex WR Fast of Componex WR. Gronden met Rubbol Primer Plus. Schuren en voorlakken met Rubbol Satura plus. Bij grote vlakken is het voorlakken met Rubbol AZ plus aan te bevelen. Licht opschuren en aflakken met Rubbol Satura plus.

Systeem op bestaande intacte verflagen (alkydhars)

De intacte verflagen afwassen met Sikkens Super Cleaner of een gelijkwaardig reinigingsmiddel en schuren. Kleine gebreken bijwerken met Rubbol grondverf naar keuze. Schuren en voorlakken met Rubbol Satura plus. Bij grote vlakken is het voorlakken met Rubbol AZ plus aan te bevelen. Licht opschuren en aflakken met Rubbol Satura plus.

Verwerkingscondities

Omgevingstemperatuur: 5-30°C.
Relatieve luchtvochtigheid:
maximaal 85%.

Verdunning

Klaar voor gebruik.
Gereedschap reinigen met terpentijn

Technische eigenschappen

Dichtheid: wit: ca. 1,27 kg/dm³
Vaste stofgehalte: afhankelijk van de kleur: 71-76 gew.% = 64 - 65vol.%
Droging bij 20°C/ 65%RV:
stofdroog: na ca. 3 h.
kleefvrij: na ca. 5 h.
overschilderbaar: na ca. 18 h.
Geadviseerde laagdikte: droog: 40-45 micrometer = nat: 60-70 micrometer
Praktisch rendement: 15-17 m²/l (gebaseerd op kwastapplicatie)
Glansgraad: lage zijdeglans, ca. 20-30 GU/20° (ISO 2813)
Buitenduurzaamheid: goed. De onderhoudscyclus is doorgaans 3-4 jaar.

Verpakking

Bussen van 500 ml, 1L en 2,5 L.

Kleurassortiment

Wit en vrijwel alle kleuren van het Sikkens 4041 Color Concept en Kleurcollectie naar RAL.

Meer informatie

Voor documentatie over Rubbol Satura plus en voor verftechnische adviezen kunt u zich wenden tot uw Sikkens contactpersoon. Meer technische informatie over Rubbol Satura plus is te vinden op www.sikkens.nl.



Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
Sikkens Bouwverven
Postbus 3, 2170 BA Sassenheim
Tel.: 071 - 308 3400
Fax: 071 - 308 3273
www.sikkens.nl
www.waaromwachtentot2010.nl

RUBBOL SATURA PLUS

