

# FIX+IMPER OPACIFIANT

Fixateur opacifiant

Extérieur

## DÉFINITION

- Fixateur opacifiant blanc des systèmes d'imperméabilité TOP + IMPER et des systèmes de peinture ou revêtement de classe D2 ou D3, à base de résine acrylique en phase solvant.

## DESTINATION ET PROPRIÉTÉS

- A utiliser sur les fonds, absorbants, farinants, peu friables et sur anciennes peintures (sauf RPE, RSE et systèmes d'imperméabilité).

## MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application :** Brosse, rouleau polyamide méché 18-24 mm ou polyamide texture 12-18mm selon structure du support.
- **Dilution :** Prêt à l'emploi.
- **Application :** Appliquer de façon régulière afin d'obtenir une opacité homogène.
- **Consommation :** 250 g/m<sup>2</sup> ou 5-6 m<sup>2</sup>/L sur fonds lisses normalement absorbants.  
300 g/m<sup>2</sup> ou 4-5 m<sup>2</sup>/L sur fonds structurés et/ou très absorbants.
- **Séchage à 23°C et 50% HR :** Hors poussière : 1h – Sec : 2h – Recouvrable : 16h.
- **Nettoyage du matériel :** White spirit ou diluant synthétique.
- **Teintes :** Base P (blanc) permettant de réaliser des teintes de avec le système à teinter ASTRAL BATIMENT.

## PRÉCAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas utiliser sur plâtre, grès cérame et pâte de verre, R.P.E., R.S.E., I.T.E. et revêtements d'imperméabilité.
- En travaux extérieurs, la température ambiante devra être comprise entre + 5°C et + 35°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative.
- Les surfaces recouvertes de micro-organismes recevront un traitement anti-cryptogamique selon les prescriptions du fabricant.
- Ne pas mélanger avec d'autres peintures ou fixateurs.
- Conservation : en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes chaleurs.

## FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- **Classification AFNOR :** T 36-005 Famille I - Classe 7b1.
- **Présentation :** Peinture fluide.
- **Densité :** 1.35 ± 0,05.
- **Liant :** Copolymères acryliques en phase solvant.
- **Pigments :** Dioxyde de titane.
- **Extrait sec en poids :** 67 % ± 2.
- **Extrait sec en volume :** 44 % ± 3.
- **Aspect du feuil sec :** Mat.
- **COV :** Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/h) : 750g/l(2010).  
Ce produit contient au maximum 492g/l COV.

# FIX+IMPER OPACIFIANT

## DESCRIPTIF

- La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la NF DTU 59-1 (NF P 74-201) pour les systèmes Décoratif (D2-D3) ou à la norme NF P 84-404 (DTU 42.1) pour les revêtements d'imperméabilité (classe I)

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Nu ou revêtu par ancienne peinture ou revêtement parfaitement adhérent (film mince) Fond farinant et/ou absorbant	Brossage, époussetage, égrenage ou lavage avec nettoyeur de façade  1 couche FIX+IMPER OPACIFIANT	Systèmes d'imperméabilité TOP+IMPER et systèmes de peinture ou revêtement de classe D2 ou D3 de la marque ASTRAL

## SÉCURITÉ

- Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.
- Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) fournisseur Akzo Nobel.
- Les traitements tels que le ponçage le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat.

*La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*