

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Toile polyester non tissée calandree à bords effrangés pour le pontage des fissures ou l'entoilage complet.

USAGES ET PROPRIETES

- **POLYFILLA PRO ARMATURE STRUCTUREE 2000** s'utilise sur supports irréguliers très structurés ou lisses en traitement ponctuel sur les fissures ou en traitement complet lors d'une étanchéité générale des parois.
- **POLYFILLA PRO ARMATURE STRUCTUREE 2000** est plus particulièrement destinée aux façades de modénature irrégulière, ainsi qu'en renforcement des arêtes vives (angles, saillies, retours techniques, ...).
- Permet le traitement des fissures de 10/10 à 20/10 mm.
- Imputrescible.
- Ne s'effrange pas.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- Conditionnement : Rouleau de 1 m x 50 m.
- Matériel d'application : Brosse en fibres naturelles, rouleau éventuellement.
- Recouvrable : Voir fiches techniques des produits concernés.
- Nettoyage du matériel : A l'eau, si possible savonneuse, immédiatement après emploi.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS

- Ne pas utiliser d'autres produits que les sous-couches et revêtements d'imperméabilité des marques AKZO NOBEL selon les finitions choisies, pour fixer **POLYFILLA PRO ARMATURE STRUCTUREE 2000**.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

- Composition : Non tissé de filaments continus polyester, aiguilleté double face, brins ronds.
- Epaisseur : 0,6 mm
- Poids : 50 g/m²

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS France.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

WWW.POLYFILLAPRO.COM

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France, Société Anonyme au capital de 68.803.380 €. Siège Social : 29 rue Jules Uhry – 60160 Thiverny
Tél. 03.44.64.91.00 – Fax 03.44.64.91.90

www.akzonobel.com