

P100

FIXATEUR FACADE INCOLORE

- Extérieur -
Fixateur de fonds

Fiche technique

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couche d'impression fixante non pigmentée à base de copolymères acryliques en solution pour fonds poudreux ou farinants.

USAGES ET PROPRIETES

- Consolide les supports superficiellement pulvérulents ou absorbants.
- S'intègre parfaitement dans les systèmes respirants pour façades.
- Convient pour tous les travaux de rénovation de façades réalisés avec nos peintures et revêtements semi-épais de classe D2, D3 ou d'imperméabilité de classe I2 à I4, selon la norme NF XP T 34-722.

SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1et 2 (NF DTU 59.1) pour les systèmes décoratifs (D2-D3), ou à la norme NF P 84-404 (NF DTU 42-1) pour les revêtements d'imperméabilité (classe I2 à I4). **Ne convient pas pour un revêtement d'imperméabilité de classe I1.** En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et supérieure à + 35°C, et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative.

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION
Béton, ciment, mortier hydraulique brut	Egrenage, brossage, dépoussiérage soigné	1 couche de POLYFILLA PRO P100 FIXATEUR FACADE INCOLORE
Briques	Brossage, dépoussiérage soigné. Prévoir la révision des joints.	
Béton, ciment, enduit hydraulique peints, en mauvais état	Grattage des parties non adhérentes. Brossage, dépoussiérage soigné ou lavage à la pompe haute pression ou décapage complet des anciennes peintures.	

PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- **Ne convient pas comme impression sur pâte de verre, grès cérame, mortier de plâtre, R.P.E., revêtement d'imperméabilité et I.T.E.**
- Le taux d'humidité du support ne sera pas supérieur à 5 %.
- Ne pas appliquer sur support gelé ou en cours de dégel.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Matériel d'application	: Brosse ou rouleau polyamide texturé 12 -18 mm ou polyamide méché 18-24 mm.
Dilution	: Prêt à l'emploi. Ne jamais diluer.
Nettoyage du matériel	: Diluant synthétique.
Teinte	: Incolore.
Rendement (Variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application)	: 7 m ² /l/couche – 115 g/m ²
Temps de séchage à : 23°C et 50% d'humidité relative (La porosité du support, la température ambiante et l'hygrométrie influent sur le temps de séchage)	: Sec : 20 minutes Recouvrable : 16 heures

P100

FIXATEUR FACADE INCOLORE

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

AFNOR N F T 36.005	:	Famille I classe 7b1.
Extrait sec en poids	:	12 % ± 2.
Extrait sec en volume	:	9 % ± 3.
Densité	:	0,83 ± 0,05

COMPOSITION

Liant (s)	:	Copolymères acryliques en solution.
Solvant (s)	:	Hydrocarbures aliphatiques.
COV valeur limite UE	:	Pour ce produit (Cat. A/h) : 750 g/l (2010). Ce produit contient au maximum : 750 g/l COV.

CONSERVATION

Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS France.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

WWW.POLYFILLAPRO.COM

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France, Société Anonyme au capital de 68.803.380 €. Siège Social : 29 rue Jules Uhry – 60160 Thiverny
Tél. 03.44.64.91.00 – Fax 03.44.64.91.90
www.akzonobel.com