

DÉFINITION

- STRALIO est un produit de finition mat à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse pour travaux neufs ou de rénovation des façades.

DESTINATION ET PROPRIÉTÉS

- STRALIO masque le faïençage du support.
- STRALIO est imperméable aux eaux de ruissellement.
- STRALIO s'encrasse très peu de part son aspect lisse.
- STRALIO résiste aux micro-organismes de surface.

MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application :** Brosse, rouleau polyamide méché 18-24mm ou polyamide texturé 12-18mm selon structure du support, pistolet airless.
- **Dilution :** Prêt à l'emploi - Dilution éventuelle à l'eau pour application à l'airless.
- **Application :** Empâter grassement le support, répartir uniformément le produit et lisser de suite, toujours dans le même sens.
- **Consommation :** 450g/m² minimum en finition sur fonds lisses, soit 3,2m²/l.
- **Séchage à 23°C et 50% HR :** Sec : 3h – Recouvrable : 16h.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau, immédiatement après utilisation.
- **Teintes :** Bases P (blanc) et V permettant de réaliser des teintes de avec le système à teinter ASTRAL BATIMENT.

PRÉCAUTIONS A OBSERVER

- Nous déconseillons l'application de teintes soutenues sur des surfaces teintes soutenues pouvant être exposées au soleil. Selon la NF DTU 59-1, seules les teintes ayant un indice de luminance lumineuse Y ou LRV (Light Reflectance Value) supérieur à 35 % sont admises. Une exception pourra être faite pour les petites surfaces (Exemples : allèges, trumeaux...)
- Ne pas traiter : les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, par temps pluvieux ou par vent fort, les surfaces en cours de dégel ou en cas de risques de gel pendant le séchage.
- Ne jamais utiliser 2 lots de numérotation différente sur une même face en travaux de finition.
- En travaux extérieurs, la température ambiante devra être comprise entre + 5°C et + 35°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative.
- L'ajout de dose fongicide est interdit.
- Les surfaces recouvertes de micro-organismes seront traitées avec une solution anticryptogamique selon les prescriptions du fabricant.
- Ne pas appliquer STRALIO sur revêtement d'imperméabilité et ancienne ITE et sur façades constituées de plâtre type parisien.
- Ne convient pas sur fonds micro fissurés ou fissurés.
- Traiter les soubassements en STRALIET – STRALIET HYDRO ou EXTALOXANE +.
- Conservation : en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes chaleurs.

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- **Classification AFNOR :** T 36-005 Famille I - Classe 7b2.
T 34-722 Classe D3.
EN 1062-1 - E4V2W2A1.
- **Présentation :** Peinture semi-épaisse.
- **Densité :** 1,46 ± 0,05.
- **Liant :** Copolymères acryliques en dispersion aqueuse.
- **Pigments :** Dioxyde de titane.
- **Extrait sec en poids :** 66 % ± 2.
- **Extrait sec en volume :** 51 % ± 3.
- **Degré de brillant :** < 2 GU sous 85° (aspect très mat).
- **COV :** Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/c) : 40g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 32 g/l COV.

DESCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la NF DTU 59-1 (NF P 74-201-)

DESCRIPTIF POUR SUBJECTILE ENDUITS A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES ET BETONS

ASPECT INITIAL DU SUPPORT	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Support à l'état brut	1 couche FIX+IMPER OPACIFIANT (250 g/m ²) ou 1 couche d'HYDROFIX (250-300 g/m ²) ou 1 couche d'HYDROFIX GRANITE (250 g/m ²)	1 couche STRALIO (450 g/m ²)
Recouvert d'anciennes peintures farinantes et/ou absorbantes bien adhérentes	1 couche FIX+IMPER OPACIFIANT (250 g/m ²) (**)	
Recouvert d'anciennes peintures non farinantes et/ou non absorbantes, bien adhérentes	1 couche d'HYDROFIX (250 g/m ²) ou 1 couche d'HYDROFIX GRANITE (250 g/m ²) ou 1 couche STRALIO dilué à 10 % d'eau (250 g/m ²)	
Recouvert d'un ancien R.P.E. bien adhérent	1 couche STRALIO dilué à 10 % d'eau (250 g/m ²)	

() Si risque de détrempe de l'ancienne peinture, choisir solution HYDROFIX ou HYDROFIX GRANITE**

REMARQUE IMPORTANTE :

- Les consommations indiquées correspondent à des supports lisses. Tenir compte du relief et de la porosité du support pour estimer les consommations pratiques.

SÉCURITÉ

- Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.
- Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: www.quickfds.com, fournisseur Akzo Nobel.
- Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.