



DÉFINITION

- SUPERBASE est une impression universelle microporeuse à base de liant alkyde.

DESTINATION ET PROPRIÉTÉS

- Usage intérieur : bois et matériaux dérivés du bois, panneaux MDF, plâtre et matériaux dérivés, plâtre à épiderme cartonné, enduits au mortier de liants hydrauliques, béton.
- Usage extérieur : bois et enduit de mortier de plâtre type parisien.
- Très bon pouvoir pénétrant, isole et consolide les fonds absorbants.
- Séchage rapide.
- SUPERBASE peut être recouvert par des finitions en phase aqueuse ou phase solvant.

MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application** : Brosse, rouleau polyamide polyamide mèche cardée 12mm ou polyamide texturé 12mm.
- **Application** : Brosse, rouleau : Empâter régulièrement et lisser de suite.
- **Rendement** : 10 à 14m²/litres selon absorption du support.
- **Séchage à 23°C et 50% HR** : Hors poussière : 2h - Sec : 8h – Recouvrable : 24h.
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit immédiatement après utilisation.
- **Teinte** : Blanc cassé.

PRÉCAUTIONS A OBSERVER

- Appliquer sur des supports secs.
- Ne pas recouvrir SUPERBASE pour des peintures du type époxydique, polyuréthane, caoutchouc chloré,...
- En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre + 8°C et + 35°C, et l'hygrométrie devra être inférieure à 70 % d'humidité relative.
- En travaux extérieurs, la température ambiante devra être comprise entre + 5°C et + 35°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative.
- Conservation : en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes chaleurs.

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- **Classification** : AFNOR NF T 36005 Famille I - Classe 4a.
- **Présentation** : Peinture semi-fluide.
- **Densité** : 1,47 ± 0,05.
- **Liant** : Résines alkydes.
- **Pigments** : Dioxyde de titane.
- **Extrait sec en poids** : 71% ± 2.
- **Extrait sec en volume** : 50% ± 3.
- **COV** : Valeurs limite en UE pour ce produit (Cat A/g) : 350g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 310g/l COV.
- **Emission dans l'air intérieur*** : **A+** *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DESCRIPTIF

- **La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la NF DTU 59-1 (NF P 74-201-) ou à la norme NF DTU 42.1 (NF P 84-404) pour les revêtements d'imperméabilité sur mortier de plâtre type parisien.**

SUBJECTILE	ASPECT DE SURFACE INITIAL	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Bétons Enduit de liant hydraulique (Intérieur seulement)	Recouvert d'un enduit pelliculaire Fond peu ou moyennement absorbant	Brossage, époussetage 1 couche de SUPERBASE	SUPERBASE est recouvrable par toutes peintures de finition ou revêtement à l'exclusion des peintures époxy, polyuréthanes et caoutchouc chloré.
Plâtres et dérivés (Intérieur seulement)	Non peint Fond moyennement absorbant		
	Non peint Fond très absorbant ou tendre		
Bois et dérivés	Non peint Fond peu ou moyennement absorbant	Lessivage, rinçage, ponçage soignés. 1 couche de SUPERBASE	
	Aspect peint		
	Aspect vernis ou lasure* (L'état de surface initial nécessite un traitement peinture)	Décapage ou lessivage et rinçage avec ponçage très soigné. 1 couche de SUPERBASE	
Réfection de façade en mortier de plâtre « type parisien »		En conformité aux NF DTU et règles professionnelles en vigueur 1 couche de SUPERBASE	Système d'imperméabilité I3 ou I4

* faire un test de détrempe à alcool à brûler. Si le test est positif, le décapage est obligatoire

SÉCURITÉ

- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel.
- Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.