

# Powerdek Façade

# Dulux



## Description

Dulux Powerdek Façade est une peinture acrylique mate de qualité pour façades. A base d'eau.

### Domaine d'application

Pour façades. Spécialement conçue pour l'extérieur.

### Caractéristiques

Excellente résistance aux conditions extérieures comme le soleil et la pluie. Le film de peinture est protégé contre les dépôts verdâtres. Sans solvant et sans odeur. Forme une surface uniforme. Facile à appliquer. N'éclabousse pas. Sèche rapidement.

### Aspect

Mat

### Teintes

Blanc

### Emballage

5l

## Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant l'emploi. Application au pinceau et au rouleau. Appliquer à des températures entre 10 °C et 25 °C. Nettoyage des outils à l'eau.

### Rendement

± 10 m<sup>2</sup>/l par couche

### Temps de séchage

Hors poussière après 2 h

Recouvrable après 6 h

## Supports / Application

*Briques, béton, béton cellulaire, blocs de béton, cimentage.*

### Préparation support

Mousse: brosser ou passer au nettoyeur à haute pression et laisser sécher quelques jours. Traiter avec un produit anti-mousse et brosser la mousse morte à sec après 24 h. Surface saine et cohérente: brosser. Si nécessaire, réparer les fissures et les trous avec un produit Polyfilla. Pour de nouvelles surfaces nues, appliquer un primer adéquat pour murs extérieurs (ex. Dulux Primer Façade). Traiter les fonds poudreux (peints ou non) avec un produit fixant adéquat.

### Préparation rénovation

- Problèmes d'humidité : traiter l'origine du problème. Laissez bien sécher les murs. Ne pas peindre tant que le problème d'humidité n'est pas résolu.
- Mousses, algues et moisissures: brosser ou nettoyer au nettoyeur à haute pression et laisser sécher. Traiter avec un produit anti-mousse et brosser les mousses mortes à sec après 24 h.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Coins abîmés, joints de ciment défectueux,... : éliminer et réparer.
- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur anciennes couches en bon état et bien préparées.
- Si l'écaillage est local: éliminer les parties non adhérentes en brossant. Si l'écaillage est total: éliminer le plus possible les anciennes couches au nettoyeur à haute pression, laissez sécher, éliminer au maximum les dernières parties restantes.
- Laver (laisser sécher) ou nettoyer à la brosse les anciennes couches bien adhérentes. Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir nouveaux supports).

### Finition

Appliquer 2 couches de Dulux Powerdek Façade.

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 3 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010).

### Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1 juin 2018, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.dulux.be](http://www.dulux.be)