

Powerdek Latex

Dulux



Description

Dulux Powerdek Mur Latex est une peinture latex mate de qualité, à base d'eau.

Domaine d'application

Pour murs et plafonds. Intérieur.

Caractéristiques

Sans solvant et sans odeur. Excellent pouvoir couvrant. Forme une surface uniforme. Facile à appliquer. N'éclabousse pas. Sèche rapidement.

Aspect

Mat

Teintes

Blanc

Emballage

5l

Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant l'emploi. Application au pinceau et au rouleau. Appliquer à des températures entre 10 °C et 25 °C. Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement

± 10 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière après 1 h

Recouvrable après 3 h.

Supports / Application

Plafonnage, plaques de carton plâtre, cimentage, briques, papier peint, fibre de verre.

Préparation nouveaux supports

D'abord égrener la surface et dépeussier. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépeussier.

Appliquer 1 couche de Dulux Primer Mur & Plafond Blanc ou Dulux Quick Drying Primer.

Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépeussier.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Anciennes couches de peinture farinantes ou en cas de taches de suie, d'humidité et de nicotine: appliquer un primaire adéquat.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports nouveaux supports).

Finition

Appliquer 1 à 2 couches de Dulux Powerdek Latex.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 1 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1 juin 2018, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.dulux.be