

# Powerdek Latex

**Dulux**



## Productomschrijving

Dulux Powerdek Latex is een kwalitatieve matte latexverf op waterbasis.

### Toepassing

Toepasbaar op muren en plafonds. Voor gebruik binnen.

### Eigenschappen

Solventvrij recept en geurvrij. Uitstekende dekkraft. Geeft een effen oppervlak. Makkelijk aan te brengen. Spat niet. Snelle droging.

### Aspect

Mat

### Kleuren

Wit

### Verpakkingen

5l

## Verwerking

Gebruiksklaar product. Goed omroeren vóór gebruik. Verwerking met borstel en rol. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water.

### Rendement

± 10 m<sup>2</sup>/l per laag

### Droogtijd

Stofdroog na 1 uur

Overschilderbaar na 3 uur

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, glasvezel.*

### Vorbereiding nieuwe ondergronden

Ondergrond reinigen en stofvrij maken. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.

Eventueel de ondergrond licht opschuren (bv. pleisterwerk) en grondig ontstoffen.

Vervolgens 1 laag Dulux Primer Mur & Plafond Wit of Dulux Quick Drying Primer aanbrengen.

### Vorbereiding bij renovatie

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf wegschuren. Daarna ontstoffen en reinigen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- In geval van krijtende oude verflagen of van roet- of nicotinevlekken, een aangepast primer aanbrengen.
- Zeker een primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

### Afwerking

1 à 2 lagen Dulux Powerdek Latex aanbrengen.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

### Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op **datum van 1 juni 2018, annuleert** en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.dulux.be](http://www.dulux.be)