



CetaBever Vloerlak Dekkend

Een dekkende kras-, stoot- en slijtvaste vloerlak voor binnen op Basis van polyurethan acrylaat dispersie.

Toepassing:

Als slijtvaste vloerlak op zacht- en hardhouten vloeren en trappen binnenshuis.

Producteigenschappen:

Kras-, stoot- en slijtvast;
Sneldrogend en geurarm;
Goed reinigbaar.

Productinformatie.

Aanwijzingen voor gebruik:

Goed roeren.
Product is gebruiksklaar.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog	1 uur	30 minuten
Schuurbaar	12 uur	6 uur
Overschilderbaar	12 uur	6 uur
Belastbaar (beperkt)	96 uur	48 uur
Volledig doorgehard	na 10 dagen	na 5 dagen

Glansgraad: Zijdeglans.

Droge laagdikte in systeem: Onbehandeld hout= 3 lagen = 60 µm.
Behandeld hout = 2 lagen = 40 µm.

Duurzaamheid (slijtvastheid): De maximale slijtvastheid ontstaat bij de voorgeschreven laagdikte.
De levensduur wordt bepaald door de mate en frequentie van belasten.

Rendement: 10 - 12 m²/l bij een droge laag dikte (praktisch) van 20 µm.
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Verwerkingsgegevens.

Gereedschap:	Kwast	Roller
Reinigen gereedschap:	acryl	acryl
% Verdunning:	water	water
Type Verdunning:	0-5%	0-5%
	water	water



CetaBever Vloerlak Dekkend

Systeeminformatie.

Hout:

1. Ontvetten met Glitsa Vloerreiniger.
Tropische houtsoorten, zoals Yang, Teak, Wengé e. d. ontvetten met Thinner.
2. Schuren in de nerfrichting met schuurpapier grofte P150-P180 en stofvrij maken.
3. Opnieuw ontvetten. (Zie punt 1.)
4. Na droging volledig dof schuren met schuurpapier korrelgrote P220 en stofvrij maken.
5. Afwerken met 3 lagen Vloerlak Dekkend. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier korrelgrote P320 en stofvrij maken.

Bestaande Laklaag:

1. De intacte laag ontvetten met Glitsa Vloerreiniger. Hiermee ook bestaande waslagen volledig verwijderen.
2. Intacte lagen volledig dof schuren met middel grof schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
Kale/beschadigde delen randverlopend schuren tot op het kale hout.
Deze plekken behandelen als nieuw hout.
3. Afwerken met 2 lagen Vloerlak Dekkend.
Tussen de lagen schuren met schuurpapier korrelgrote P320-360.
Stofvrij maken.

Door belasting met alcohol kan verweking en mat slaan ontstaan.

Onderhoud:

Gebruik Glitsa Reiniger om vet, vuil e.d. te verwijderen.
Ter bescherming en verfraaiing van de laklaag Glitsa Vloerpolish aanbrengen. Dit verlengt de levensduur en voorkomt overmatig vuilaanhang. Deze producten vormen geen belemmering voor in de toekomst opnieuw lakken.

Aanvullende informatie.

Houdbaarheid:

Tenminste 1 jaar in ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.

Kleur:

Zie kleurdocumentatie.

Verpakking:

750 ml, 2,5 l.

Informatie:

Bezoek: www.cetabever.nl
Mail uw vraag naar: info@cetabever.nl
Bel onze technisch adviseur: 071-3082344



CetaBever Vloerlak Dekkend

Milieu en Veiligheid.

Milieu:

Vloerlak Dekkend bevat geen loodhoudende pigmenten.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid:

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften



CetaBever Vloerlak Dekkend

stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.