



CetaBever Bielzenzwart

Een matte, dekkende houtbescherming speciaal ontwikkeld voor jarenlange bescherming van je bielzen en rolborders.

Toepassing:

Alleen geschikt voor bielzen of rolborders in en om de tuin. Niet toepasbaar op bielzen waar men op zit of loopt vanwege afgeven.

Producteigenschappen:

Beschermt en verfraait bielzen en rolborders
Sneldrogend
Gemakkelijk verwerkbaar.

Aanwijzingen voor gebruik:

Gebruiksklaar.
Goed roeren voor en tijdens verwerking.
Niet verwerken beneden de 5°C of in direct zonlicht.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	12 uur	6 uur
Overschilderbaar:	48 uur	24 uur
Schuurbaar	48 uur	24 uur
Doorgehard:	6 – 8 dagen	3 -4 dagen

De laagdikte van de aangebrachte natte verflaag en de temperatuur, beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Glansgraad:

Mat.

Droge laagdikte in systeem:

Onbehandeld hout = 2 lagen = 40-60 µm.
Behandeld hout = 1 laag = 20-30 µm.

Rendement (praktisch):

ca. 10 - 12 m²/l. bij een droge laagdikte van 20-30 µm.
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Duurzaamheid:

Gegarandeerd jarenlang beschermd.

Doordat lichtere kleuren een geringere bestandheid hebben tegen UV-stralen is de duurzaamheid geringer.
Mede van invloed op de duurzaamheid zijn onder andere de constructie, de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het houtwerk.



CetaBever Bielzenzwart

Verwerkingsgegevens.

Gereedschap:	Kwast Varkenshaar/ Bokkenpoot	Rol Lakviltroller
Reinigen gereedschap / verdunning	Terpentine	Terpentine

Systeem informatie.

Onbehandeld hout:	<ol style="list-style-type: none">1. Ontvetten met Alabastine verfreiniger. Hardhout (Teak, Meranti, e.d.) ontvetten met thinner. Afzelia reinigen met water en ammonia.2. Schuren met schuurpapier korrelgrofte P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.3. Opnieuw ontvetten.4. Afwerken met twee lagen CetaBever Bielzenzwart.
Dekkende verf of beits laag:	<ol style="list-style-type: none">1. Slechte delen en acryllagen verwijderen met afbijt, een verfschraper of grof schuren.2. Groene aanslag verwijderen met CetaBever Tuinmeubel 2-in-1 reiniger. Intacte laag reinigen met Alabastine Verfreiniger.3. Het kale hout voorbehandelen zoals genoemd onder nieuw hout.4. De intacte laag dof schuren met schuurpapier korrelgrofte P220-P280 en stofvrij maken. De overgangen randverlopend schuren naar het kale hout. Om een optimale kantendekking te verkrijgen, scherpe hoeken en randen afronden.5. Op het kale hout een laag CetaBever Bielzenzwart aanbrengen. Daarna gehele object afwerken met een laag CetaBever Bielzenzwart.
Carbolineum laag:	<ol style="list-style-type: none">1. Groene aanslag verwijderen met CetaBever Tuinmeubel 2 in 1 Reiniger. Intacte laag reinigen met Alabastine Verfreiniger.2. Het kale hout voorbehandelen zoals genoemd onder nieuw hout.3. Op het kale hout een laag CetaBever Bielzenzwart aanbrengen. Daarna gehele object afwerken met een laag CetaBever Bielzenzwart.



CetaBever Bielzenzwart

Aanvullende informatie.

Houdbaarheid: Tenminste 2 jaar in ongeopende verpakking.

Kleur: Zwart

Verpakking: 750 ml, 2.5 L

Informatie: Bezoek: www.cetabever.nl
Mail uw vraag naar: info@cetabever.nl
Bel onze technisch adviseur: 071-3082344

Milieu en Veiligheid.

Milieu: CetaBever Bielzenzwart bevat geen loodhoudende pigmenten.
Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.