



## CetaBever Impregneer

**Een transparant, zijdeglanzend, vochtregulerend impregneermiddel speciaal ontwikkeld voor het impregneren voor je tuinhout.**

### Toepassing:

Voor al je tuinhout zoals kozijnen, gevelbetimmering, houten stacaravans, blokhutten en schuttingen.

### Producteigenschappen:

De basislaag voor beits.  
Verhoogt duurzaamheid.  
Sterk impregnerend, vocht regulerend.

### Productinformatie.

#### Aanwijzingen voor gebruik:

Gebruiksklaar.  
Goed roeren voor verwerking.

|                   |         |           |
|-------------------|---------|-----------|
| Droging:          | 10°C    | 20°C      |
| Stofdroog:        | 16 uur  | 8 uur     |
| Overschilderbaar: | 32 uur  | 16 uur    |
| Schuurbaar:       | 32 uur  | 16 uur    |
| Doorgehard:       | 7 dagen | 3-4 dagen |

De laagdikte van de aangebrachte natte verlaag en de temperatuur, beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verlaag, des te langer de droogtijd.

#### Glansgraad:

Lage zijdeglans (ca. 50 Gloss Units, meethoek 60°).

#### Droge laagdikte in systeem:

Onbehandeld hout = 3 lagen = 60 µm.  
Behandeld hout = 2 lagen = 40 µm.

#### Rendement (praktisch):

14-16 m²/l. = 20 µm droge laagdikte.  
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

#### Duurzaamheid:

#### **Gegarandeerd jarenlang beschermd.**

Doordat lichtere kleuren een geringere bestandheid hebben tegen UV-stralen is de duurzaamheid geringer.  
Mede van invloed op de duurzaamheid zijn onder andere de constructie, de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het houtwerk.



## CetaBever Impregneer

### Verwerkingsgegevens.

|                                                       |                      |                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Gereedschap:                                          | Kwast<br>Varkenshaar | Roller<br>Lakviltroller |
| Reinigen gereedschap /<br>verdunning:<br>% verdunning | Terpentine<br>0 – 5% | Terpentine<br>0 – 5%    |

### Systeeminformatie.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onbehandeld hout:               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zachte houtsoorten (Vuren, Grenen) ontvetten met wasbenzine. Harde houtsoorten (Merbau, Mahonie) ontvetten met thinner. Afzelia ontvetten met water en ammonia.</li><li>2. Grof schuren in de richting van de houtnerf met schuurpapier, korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.</li><li>3. Opnieuw ontvetten.</li><li>4. Drie lagen CetaBever Impregneer aanbrengen. Tussen de lagen schuren in de richting van de houtnerf met fijn schuurpapier korrelgrote P320. Afhankelijk van de toepassing afwerken met 1 – 2 lagen CetaBever Meesterbeits, Buitenbeits of Tuinbeits.</li></ol>                                                                                                                 |
| Transparante beits- of laklaag: | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Transparante acryllagen verwijderen.</li><li>2. Beschadigde delen kaal schuren tot op het blanke hout en voorbehandelen, zoals genoemd onder nieuw hout. Overgangen naar het intacte schilderwerk randverlopend schuren. Om een optimale kantendekking te verkrijgen, scherpe hoeken en randen afronden.</li><li>3. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger.</li><li>4. Intacte lagen volledig dof schuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280. En stofvrij maken. Opnieuw ontvetten.</li><li>5. Twee lagen CetaBever Impregneer aanbrengen. Tussen de lagen schuren in de richting van de houtnerf met fijn schuurpapier, korrelgrote P320-P360 en stofvrij maken. Afhankelijk van de toepassing afwerken met 1 – 2 lagen CetaBever Meesterbeits, Buitenbeits of Tuinbeits.</li></ol> |



## CetaBever Impregneer

### Aanvullende informatie.

|               |                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Houdbaarheid: | Tenminste 2 jaar in ongeopende verpakking.                                                                                                                                                 |
| Kleur:        | Zie kleurdocumentatie                                                                                                                                                                      |
| Verpakking:   | 2,5 L.                                                                                                                                                                                     |
| Informatie:   | Bezoek: <a href="http://www.cetabever.nl">www.cetabever.nl</a><br>Mail uw vraag naar: <a href="mailto:info@cetabever.nl">info@cetabever.nl</a><br>Bel onze technisch adviseur: 071-3082344 |

### Milieu en Veiligheid.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Milieu:     | <p>CetaBever Impregneer bevat geen loodhoudende pigmenten. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.</p> <p>De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.</p> <p>Gooi verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.</p> |
| Veiligheid: | Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.                                                                                                                                                                                                                                  |

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.