



Cetabever Meesterbeits Dekkend

Een zijdeglanzende, oplosmiddelarme, verfbeits voor buiten. Op basis van een nieuwe generatie oplosmiddelarme (=High Solid) alkydharsen.

Toepassing:

Geschikt voor houtwerk buiten, zoals kozijnen en deuren.

Producteigenschappen:

Vochtregulerend;
Bevat UV Filter
Goed vullend.

Productinformatie:

Aanwijzing voor gebruik:

Goed roeren;
Product is gebruiksklaar.

Droging:

Stofdroog:	10°C.	20°C.
Schuurbaar:	4 uur	ca. 2 uur
Overschilderbaar:	32 uur	ca. 16 uur
Doorgehard:	32 uur	ca. 16 uur
	7 dagen	3-4 dagen

De laagdikte van de natte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur des te langer de droogtijd. Maar ook hoe dikker de verflaag des te langer de droogtijd.

Glansgraad:

Zijdeglans (ca.60 Gloss units, meethoek 60°).
De juiste glansgraad ontstaat na twee à drie weken (20°C.) doordrogen.

Droge laagdikte (in systeem):

Onbehandeld hout = 2 lagen = 120 - 140 µm.
Behandeld hout = 1 laag = 60 - 70 µm.

Duurzaamheid:

4-5 jaar bij voldoende laagdikte.
Mede van invloed op de buitenduurzaamheid zijn onder meer de constructie, de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het object.

Rendement (praktisch):

12-14 m²/l. = 60-70 µm droge laagdikte.
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.



Cetabever Meesterbeits Dekkend

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	Kwast	Roller	Spuit
Reinigen gereedschap /	Varkenshaar	Lakvilt	Luchtspuit
verdunning:			
% verdunning	Terpentine	Terpentine	Wasbenzine
Spuitdruk:	0 – 5%	0 – 5%	5 – 10%
Spuitopening:			3-5 bar
			1,5-2 mm

Systeeminformatie:

Hout:

1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger. Hardhout (Teak, Meranti, e.d.) ontvetten met thinner. Afzelia reinigen met water en ammonia.
2. Schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.
3. Opnieuw ontvetten.
4. Afwerken met twee lagen Cetabever Meesterbeits Dekkend. Tussen de lagen schuren met schuurpapier korrelgrote P320 en stofvrij maken.

Dekkende verf-, beits laag:

1. Acryllagen en/of slechte delen verwijderen met een verfschraper of grof schuren.
2. Intacte laag reinigen met Alabastine verfreiniger.
3. Het kale hout voorbehandelen zoals genoemd onder hout.
4. De intacte laag dof schuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
De overgangen randverlopend schuren naar het kale hout.
Om een optimale kantendekking te verkrijgen, scherpe hoeken en randen afronden.
5. Op het kale hout één à twee lagen Cetabever Meesterbeits Dekkend aanbrengen. Daarna gehele object afwerken met één laag Cetabever Meesterbeits Dekkend.
Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier korrelgrote P360 en stofvrij maken.

Metaal:

1. Ontroesten met schuurpapier korrelgrote P24-P36 of staalborstels.
2. Stofvrij maken en ontvetten met wasbenzine.
3. Direct na ontroesten en ontvetten één laag Flexa Grondverf voor Metaal aanbrengen.
4. Na droging een tweede laag Flexa Grondverf voor Metaal aanbrengen.
5. Afwerken met twee lagen Cetabever Meesterbeits Dekkend. Tussen de lagen schuren met schuurpapier korrelgrote P320-360 en stofvrij maken.



Cetabever Meesterbeits Dekkend

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid: Twee jaar in ongeopende verpakking.

Kleur: Zie kleurdocumentatie.

Verpakking: 750 cc (RM) 1 l. (MM) 2,5 l. (RM)

Informatie: Bezoek: www.cetabever.nl
Mail uw vraag naar: info@cetabever.nl
Bel onze technisch adviseur: 071-3082344

Milieu en veiligheid:

Milieu: Cetabever Meesterbeits Dekkend bevat géén loodhoudende pigmenten.
Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap.

Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.