



## Cetabever Terrasolie Bankirai UV proof

**Een natuurlijke, zijdematte olie versterkt met extra UV filter speciaal ontwikkeld voor periodiek onderhoud van je schutting, terras of vlonder.**

### Toepassing:

Voor in de tuin als zijdeglanzende afwerking voor onbehandeld en eerder met olie afgewerkt hout. Geschikt voor terrassen, vlonders en schuttingen.

### Producteigenschappen:

Beschermt 2x langer.  
Verrijkt natuurlijke houtkleur.  
Voor vlonder en schutting.

### Productinformatie.

#### Aanwijzingen voor gebruik:

De olie dun en gelijkmatig aanbrengen.  
Product is gebruiksklaar  
Niet verwerken beneden de 10°C.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	n.v.t.	n.v.t.
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Boenbaar:	8 uur	4 uur
Belastbaar (beperkt):	32 uur	16 uur
Volledig doorgehard:	6 dagen	3 dagen

Glansgraad: Zijdemat.

Laagdikte: Zolang het hout nog olie op neemt kan er olie worden aangebracht.

Duurzaamheid: Is met name afhankelijk van de UV belasting en de belastingsgraad. Mede afhankelijk hiervan is het raadzaam om 1 – 2 maal per jaar een nieuwe laag aan te brengen.

Rendement: ca. 18 -19 m<sup>2</sup>/l .  
De olie - opname van het hout bepaalt mede het rendement.



## Cetabever Terrasolie Bankirai UV proof

### Verwerkingsgegevens.

Gereedschap:	Kwast	Roller	Tuinhoutsprayer
Reinigen gereedschap / Verdunnen	Acrylkwast	Acrylroller	Water.
% verdunning	0 – 5%	0 – 5%	Gebruiksklaar



### Systeeminformatie.

Hout:

1. Zachte houtsoorten ontvetten met Alabastine Verfreiniger. Harde houtsoorten, zoals o.a. teak en bangkirai ontvetten met thinner.
2. Schuren in de nerfrichting met schuurpapier grofte P120-P150 en stofvrij maken.
3. Opnieuw ontvetten.
4. Breng een dunne en gelijkmatige laag Cetabever Terrasolie Bangkirai UV proof aan. Laat de laag ca. 20 minuten indringen en verwijder daarna de overtollige olie. Herhaal deze behandeling tot het hout geheel verzadigd is. En een egaal uiterlijk vertoont. Meestal zijn twee lagen voldoende.
5. Na de laatste laag zonodig opboenen met doek.

Intacte olielaag:

1. Groene aanslag verwijderen met Cetabever Tuinmeubel 2-in-1 Reiniger. De intacte laag ontvetten met Alabastine Verfreiniger. Opruwen en stofvrij maken.
2. Kale/beschadigde delen randverlopend schuren tot op het kale hout. Deze plekken behandelen als nieuw hout.
3. Nogmaals ontvetten
4. Afwerken 1 – 2 lagen Cetabever Tuinmeubelolie Bangkirai UV proof.
5. Na de laatste laag zonodig opboenen met doek.



## Cetabever Terrasolie Bankirai UV proof

### Aanvullende informatie.

Bewaren:	Vorstvrij bewaren
Houdbaarheid:	Tenminste 1 jaar in ongeopende verpakking.
Kleur:	Zie de kleurdocumentatie.
Verpakking:	750 ml, 2.5 L en 4 L.
Informatie:	Bezoek: <a href="http://www.cetabever.nl">www.cetabever.nl</a> Mail uw vraag naar: <a href="mailto:info@cetabever.nl">info@cetabever.nl</a> Bel onze technisch adviseur: 071-3082344

### Mieu en Veiligheid.

Milieu:	Cetabever Terrasolie Bangkirai UV proof bevat geen loodhoudende pigmenten. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Gooi de verfstreken niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technische documentatieblad zijn geldigheid.