



CetaBever Tuinbeits Plus Transparant

Een zijdeglanzende, transparante tuinbeits speciaal ontwikkeld voor jarenlange bescherming van je schuur of tuinhuis inclusief R3 technologie.

Toepassing:

Voor al het houtwerk in je tuin, zoals tuinmeubilair, schuttingen, pergola's en gevelbetimmeringen.

Producteigenschappen:

Beschermt tegen regen al na 1 - 2 uur na aanbrengen.
Snelle droging.
Geschikt voor enigszins vochtig hout.

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik:

Goed roeren;
Product is gebruiksklaar;
Vorstvrij bewaren;
Niet verwerken beneden de 10°C.

Droging:

Stofdroog
Overschilderbaar
Schuurbaar
Doorgehard

10°C	20°C
2 uur	1 uur
16 uur	8 uur
16 uur	8 uur

De laagdikte van de aangebrachte natte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Glansgraad:

Zijdeglans.

Droge laagdikte in systeem:

Onbehandeld hout = 3 lagen.
Behandeld hout = 2 lagen.

Rendement (praktisch):

ca. 16 m²/l. Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Duurzaamheid:

Gegarandeerd jarenlang beschermd.

Mede van invloed op de duurzaamheid zijn onder meer de constructie, de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het object.



CetaBever Tuinbeits Plus Transparant

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	Kwast	Rol
	Acrylkwast	Acrylroller
Reinigen gereedschap / verdunning	Water	Water
% verdunning	0 – 5%	0 – 5%

Systeem informatie:

Onbehandeld hout:	1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger. Hardhout (Teak, Meranti, e.d.) ontvetten met thinner. Afzelia reinigen met water en ammonia. 2. Schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden. 3. Opnieuw ontvetten. 4. Afwerken met drie lagen Cetabever Tuinbeits Plus Transparant Zijdeglans. Tussen de lagen schuren met schuurpapier korrelgrote P320 en stofvrij maken.
Transparante beitslaag:	1. Slechte delen verwijderen met een verfschraper of grof schuren. 2. Intacte laag reinigen met Alabastine Verfreiniger. 3. Het kale hout voorbehandelen zoals genoemd onder nieuw hout. 4. De intacte laag dof schuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken. De overgangen randverlopend schuren naar het kale hout. Om een optimale kantendekking te verkrijgen, scherpe hoeken en randen afronden. 5. Op het kale hout twee lagen Cetabever Tuinbeits Plus Transparant Zijdeglans aanbrengen. Daarna gehele object afwerken met één laag Cetabever Tuinbeits Plus Transparant Zijdeglans. Tussen de lagen fijn schuren met schuurpapier korrelgrote P360 en stofvrij maken.



CetaBever Tuinbeits Plus Transparant

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking.

Kleur: Zie kleurdocumentatie.

Verpakking: 750 ml en 2.5 L.

Informatie:

Bezoek: www.cetabever.nl

Mail uw vraag naar: info@cetabever.nl

Bel onze technisch adviseur: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu: Cetabever Tuinbeits Plus Transparant bevat geen loodhoudende pigmenten.

Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.