



## CetaBever Zwarte Teer

**Een zwarte, dekkende houtbescherming speciaal ontwikkeld voor jarenlange bescherming van je schuur of loods.**

### Toepassing:

Zwarte teer wordt gebruikt ter bescherming en verfraaiing van houten objecten welke voorheen zijn behandeld met teerproducten zoals: schuren, loodsen, schuttingen, molens etc. waarbij het karakteristieke uiterlijk behouden blijft.

### Producteigenschappen:

Beschermt en verfraait houten schuren, loodsen en steigers.  
Bestand tegen weersinvloeden.  
Gemakkelijk aan te brengen.

### Productinformatie.

#### Aanwijzingen voor gebruik:

Voor en tijdens gebruik goed roeren.  
Product is gebruiksklaar.  
Niet verwerken beneden de 5°C, of in direct zonlicht.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	12 uur	6 uur
Overschilderbaar:	48 uur	24 uur
Schuurbaar:	48 uur	24 uur
Doorgehard:	6 – 8 dagen	3 -4 dagen

De laagdikte van de aangebrachte natte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

#### Glansgraad:

Zijdemat.

#### Droge laagdikte in systeem:

Onbehandeld hout = 3 lagen = 150-165 µm.  
Behandeld hout = 2 lagen = 100-110 µm.

#### Rendement (praktisch): Applicatiemethode

Op ongeschaafd hout 6 - 8 m<sup>2</sup>/l  
Op geschaafd hout 8 – 10 m<sup>2</sup>/l  
Bij een droge laagdikte van 50-55 µm per laag.  
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

#### Duurzaamheid:

#### **Gegarandeerd jarenlang beschermd.**

Mede van invloed op de duurzaamheid zijn o.m. de constructie, de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het object.



## CetaBever Zwarte Teer

### Verwerkingsgegevens.

Gereedschap:	Kwast	Rol
	Varkenshaar/ Bokkenpoot	Lakviltroller
Reinigen gereedschap / verduunning	Terpentine	Terpentine
% verduunning	0 – 5%	0 – 5%

### Systeem informatie.

Onbehandeld hout:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger. Hardhout (Teak, Meranti, e.d.) ontvetten met thinner. Afzelia reinigen met water en ammonia.</li><li>2. Schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.</li><li>3. Opnieuw ontvetten.</li><li>4. Afwerken met drie lagen Cetabever Zwarte Teer. Voor de eerste laag Cetabever Zwarte Teer 5% verdunnen met terpentine.</li></ol>
Dekkende verf of beits laag:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Slechte delen en acryllagen verwijderen met afbijt, een verfschraper of grof schuren. Groene aanslag verwijderen met Cetabever Tuinmeubel 2-in-1 Reiniger.</li><li>2. Bestaande intacte laag reinigen met Alabastine Verfreiniger.</li><li>3. Het kale hout voorbehandelen zoals genoemd onder nieuw hout.</li><li>4. De intacte laag dof schuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken. De overgangen randverlopend schuren naar het kale hout. Om een optimale kantendekking te verkrijgen, scherpe hoeken en randen afronden.</li><li>5. Op het kale hout één laag Cetabever Zwarte Teer verdund met 5% terpentine aanbrengen. Daarna gehele object afwerken met twee lagen Cetabever Zwarte Teer.</li></ol>
Carbolineum laag:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Intacte laag reinigen met Alabastine Verfreiniger. Groene aanslag verwijderen met Cetabever 2 in 1 Houtreiniger.</li><li>2. Het kale hout voorbehandelen zoals genoemd onder nieuw hout.</li><li>3. Op het kale hout één laag Cetabever Zwarte Teer verdund met 5% terpentine aanbrengen. Daarna gehele object afwerken met 2 lagen Cetabever Zwarte Teer.</li></ol>



## CetaBever Zwarte Teer

### Aanvullende informatie.

Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking.

Kleur: Zwart

Verpakking: 750 ml, 2.5 L.

**Informatie:** Bezoek: [www.cetabever.nl](http://www.cetabever.nl)  
Mail uw vraag naar: [info@cetabever.nl](mailto:info@cetabever.nl)  
Bel onze technisch adviseur: 071-3082344

### Milieu en Veiligheid.

Milieu: Cetabever Zwarte teer bevat geen loodhoudende pigmenten.  
Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.