



It's all wood needs

Cuprinol Fasadlasyr

Jan 2015



Produktbeskrivning

Cuprinol Fasadlasyr är en vattenburen oljelasyr för behandling av trä utomhus som är utsatta för hårda väderpåfrestningar. Trälasyren ger en genomskinlig färgton, som framhäver träets ådring och struktur samtidigt som den skyddar mot sprickbildning och fuktupptagning. Cuprinol Fasadlasyr består av ett bindemedel som gör att lasyrskiktet tränger längre in i träet och detta medför att hållbarheten av lasyrskiktet blir betydligt längre än vid lasering med traditionell lasyr. Cuprinol Fasadlasyr är snabbtorkande, ger en ljusäkt och väderbeständig yta.

Behandling

Nymålning

1. Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot). Impregnera med Cuprinol Grundolja Träbas V framför allt ändträ och utsatta delar av konstruktionen. Grundoljan kan med fördel användas på hela konstruktionen.
2. Stryk ytan 2 ggr med Cuprinol Fasadlasyr i önskad färgton. Stryk i panelens längdriktning för att undvika överlappning

Ommålning

1. Ytan tvättas med Cuprinol Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med avsedd rengöringsprodukt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä. Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot).
3. Trärena ytor impregneras först med Cuprinol Grundolja Träbas V.
4. Stryk ytan 1-2 ggr med Cuprinol Fasadlasyr. Ett ljusare resultat uppnås om lasyren blandas 50/50 med färglös Fasadlasyr.

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt i solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Modifierad alkydemulsion
Torrhalt: 30%
Torktid 23°C 50% RF: 6 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 12 timmar
Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)
Förtunning: vatten
Verktyg: Pensel
Färgåtgång: 8-10m²
Förpackning: 1 och 5 liter
Baser: BC, 257 MERANTI, 248 WALNUT, 254 SILVER BIRCH, 262 BLACK & BROWN
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt

Denna deklaration gäller färglös kulör.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009