

Cuprinol[®]

It's all wood needs

Cuprinol Trädäck Lasyr

Jan 2015



Produktbeskrivning

Cuprinol Trädäck Lasyr är en vattenburen oljelasyr för behandling av trä utomhus som är utsatt för hårda väderpåfrestningar. Trädäck lasyren ger en genomskinlig färgton, som framhäver träets ådring och struktur samtidigt som det skyddar mot sprickbildning och fuktupptagning. Cuprinol Trädäck Lasyr består av ett bindemedel som gör att lasyrskiktet tränger längre in i träet och detta medför att hållbarheten av lasyrskiktet blir betydligt längre än vid målning med traditionell lasyr. Cuprinol Trädäck Lasyr är snabbtorkande, ger en ljusäkta och väderbeständig yta.

Behandling

Nymålning

1. Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fukthalt). Impregnera med Cuprinol Grundolja framför allt ändträ och utsatta delar av konstruktionen ifall det inte är tryckimpregnerat virke. Grundoljan kan med fördel användas på hela konstruktionen.
2. Penselstryk det rena och torra träet med Cuprinol Trädäck Lasyr i önskad kulör 1-2 ggr. OBS! Torka bort överskottslasyr efter 10 - 20 min.

Ommålning

1. Ytan tvättas med Cuprinol Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med avsedd rengöringsprodukt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös lasyr skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä. Underlaget skall vara torrt (max 18% fukthalt).
3. Trärena ytor impregneras först med Cuprinol Grundolja, ifall det inte är tryckimpregnerat virke.
4. Stryk ytan 1-2 ggr med Trädäck Lasyr.

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Modifierad alkydemulsion
Glans: Halvblank
Torrhalt: 30%
Torktid 23°C 50% RF: 5 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 12 timmar
Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)
Förtunning: vatten
Verktyg: Pensel
Färgåtgång: 3-10m²
Förpackning: 1 och 5 liter
Baser: BC
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt

Denna deklaration gäller färglös kulör.