

**Cuprinol®**

It's all wood needs

# Cuprinol Trägrund V

Jan 2016

## Produktbeskrivning

Cuprinol Trägrund V är en vattenburen alkydgrundfärg för nytt, vakuumimpregnerat eller tidigare målat trä. Cuprinol Trägrund V har god inträngning och vidhäftning till nytt och tidigare målat trä. Cuprinol Trägrund V förhindrar fuktupptagningen i träet.

## Behandling

### Nymålning

1. Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot). Impregnera med Cuprinol Grundolja Träbas V framför allt ändträ och utsatta delar av konstruktionen. Grundoljan kan med fördel användas på hela konstruktionen.
2. Grundmåla hela ytan med Cuprinol Trägrund V
3. Färdigmåla med något av Cuprinols färgsystem.

### Ommålning

1. Ytan tvättas med Cuprinol Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med avsedd rengöringsprodukt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä. Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot).
3. Trärena ytor impregneras först med Cuprinol Grundolja Träbas V. Pågrunda därefter med Cuprinol Trägrund V.
4. Färdigmåla med något av Cuprinols färgsystem.

## Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

## Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande.



### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Utomhus  
**Bindemedelstyp:** Alkydolja  
**Torrhalt:** 36%  
**Torktid 23°C 50% RF:** 2 timmar  
**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** 16 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +10°C Max +25°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80% RF (65% RF optimalt)  
**Förtunning:** vatten  
**Verktyg:** Pensel  
**Färgåtgång:** 6-8m<sup>2</sup>  
**Förpackning:** 1, 2,5, 5, 10 liters  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

*Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.*

*AkzoNobel, Tomorrow&apos;s Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009*