

Cuprinol®

It's all wood needs

Cuprinol Träskydd V

Maj 2016

Produktbeskrivning

Cuprinol Träskydd V är ett effektivt rötskydd och bekämpar svampangrepp och blåträ.

Behandling

Virket skall vara torrt och rengjort. Det får inte vara behandlat innan med någon form av ytbehandling. Stryk med pensel 1-2 gånger eller lågtrycksspruta/doppning ca. 15 minuter. För särskilt utsatt trä rekommenderas doppning i minst 12 timmar. Färgåtgång 180-220 ml/m². Överskott av träskydd torkas bort. Skall därefter målas över med något av Cuprinol täckande system.

Verksamma ämnen: 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat 0,75%.
Propikonazol 0,24%.

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Rör om väl före, då och då under arbetets gång.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Torrhalt: 20%

Torktid 23°C 50% RF: 4 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 24 timmar

Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel

Färgåtgång: 5-6m²

Bas: BC

Förpackning: 1, 5 och 10 liter

Bekämpningsklass: 3 Reg. nr. 5088

Rengöring: Vatten

Förvaras: Frostfritt



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009