

CORONADO ST

Peinture isolante pour plafond
Aspect mat profond

Intérieur



DÉFINITION :

- Peinture isolante et sans tension pour plafond uniquement d'aspect mat profond à base d'huile modifiée.
- Peut s'appliquer frais sur frais (30 mn après l'application de la 1ère couche).

PROPRIÉTÉS :

- A base d'huile chaulée modifiée, sans tension CORONADO ST peut être appliqué sur anciens badigeons.
- Applicable mouillé sur mouillé.
- Sans reprise.
- Isole parfaitement les tâches (nicotine, fumée, taches d'infiltration d'eau).
- Tapissable par des papiers peints légers au niveau des zones de rechampis.
- Grande blancheur.
- Facilité d'application.
- Faible odeur de solvant.

MISE EN ŒUVRE :

- **Matériel d'application :** Brosse. Rouleau polyamide mèche cardée 12mm ou polyamide texturé 12mm.
- **Dilution :** Brosse et rouleau : prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- **Application :** S'applique en 1 ou 2 couches suivant l'état du plafond. La deuxième couche peut être appliquée 30mn après application de la première couche (mouillé sur mouillé). Dans le cas de taches à isoler attendre 24h minimum.
- **Rendement :** 9 à 12m² / litre/couche.
- **Séchage à 23°C et 50 % H.R. :** Hors poussière : 1h30. Recouvrable : après 24h mini ou 30min après application de la 1 ère couche (mouillé sur mouillé). La température et l'humidité ambiante varie sur le temps de séchage.
- **Nettoyage du matériel :** White-spirit ou diluant synthétique.
- **Teinte :** Existe en Blanc.

PRÉCAUTIONS A OBSERVER :

- En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre + 8°C et + 35°C, et l'hygrométrie devra être inférieure à 70 % d'humidité relative.
- Le collage des papiers peints légers est possible sur les zones de rechampissage après séchage de 24 h minimum.
- Le collage des papiers peints lourds ou des revêtements muraux est possible après ponçage des zones de rechampis.
- Ne pas jeter des résidus dans les égouts ni dans les cours d'eau.
- Conservation : en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes chaleurs.

FICHE TECHNIQUE (PRODUIT STANDARD BLANC) :

- **Classification :** AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 2b/4a.
- **Présentation :** Peinture épaisse.
- **Brillant :** ≤ 2.5 GU sous 85° selon la norme NF EN ISO 2813 (aspect très mat).
- **Densité à 20°C :** $1,61 \pm 0,03$.
- **Extrait sec en poids :** $80\% \pm 2$
- **Extrait sec en volume :** 59 ± 3 .
- **COV :** Valeur limite UE de ce produit (cat. A/g) : 350g/l (2010). Ce produit contient au maximum : 350g/l de COV.
- **Emission dans l'air intérieur :** **A+**
**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .*

DESCRIPTIF :

- CORONADO ST S'applique en 1 ou 2 couches suivant l'état du plafond.

Mise en œuvre :

Fonds :

- Tous fonds usuels du Bâtiment, sains, secs, compacts et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes à la NF DTU 59-1 : Enduits de liants hydrauliques (chaux ou ciment), plâtre et dérivés.
- Anciennes peintures en bon état apprêtées selon DTU.

Travaux préparatoires :

- Anciennes peintures adhérentes : il n'est pas nécessaire de lessiver un simple dépoussiérage suffit.
- Enduits de ciment : préparer la surface avec un enduit pelliculaire.
- Plâtre, enduit pelliculaire, plaque de plâtre : appliquer au préalable 1 couche d'impression ALTIPRIM.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ:

- Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.
- Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

Fiches de données de sécurité : Pour toute information relative aux aspects sécurité, hygiène, environnement, transport de nos produits, consulter le site www.quickfds.com (fournisseur AKZO NOBEL)

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée une édition plus récente.