

DÉFINITION

- Peinture de ravalement mate à base de résine acrylique en phase aqueuse.

PROPRIÉTÉS

- Peinture mate légèrement pochée pour ravalement de façade.
- Bon pouvoir opacifiant, bonne résistance aux intempéries, perméable à la vapeur d'eau.

MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application :** Pistolet pneumatique ou Airless, brosse, rouleau polyamide texturé 12-18mm ou polyamide méché 18-24mm.
- **Dilution :**
Brosse et rouleau : Produit prêt à l'emploi, dilution possible à 5 % sur fond absorbant en première couche.
Pistolet Pneumatique : première et deuxième couche diluée de 5 à 10%.
Pistolet Airless : dilution variable selon le type de matériel utilisé.
- **Rendement :** 4 à 6 m²/litre (variable suivant porosité et rugosité du support, et mode d'application).
- **Séchage à 23°C et 50 % H.R. :** Sec après 1 heure minimum. Recouvrable après 8 heures minimum. Le temps de séchage variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau, immédiatement après l'emploi.
- **Teintes :** Base W (blanc) permettant de réaliser des teintes pastel avec le système à teinter By CORONA BATIMENT.

PRÉCAUTION A OBSERVER

- En travaux extérieurs, la température ambiante devra être comprise entre + 5°C et + 35°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative.
- Les surfaces recouvertes de micro-organismes recevront un traitement anti-cryptogamique selon les prescriptions du fabricant.
- Ne pas appliquer sur support humide ou susceptible de condenser.
- Ne pas appliquer sur ancien revêtement d'imperméabilité et D3.
- Ne convient pas sur fonds faïencés, micro-fissurés ou fissurés.
- Ne convient pas sur façade constituée de « plâtre type Parisien » et ancienne ITE.
- Nous déconseillons l'application de teintes soutenues sur des surfaces teintes soutenues pouvant être exposées au soleil. Selon la NF DTU 59-1, seules les teintes ayant un indice de luminance lumineuse Y ou LRV (Light Reflectance Value) supérieur à 35 % sont admises. Une exception pourra être faite pour les petites surfaces (Exemples : allèges, trumeaux...).
- Conservation : en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes chaleurs.

FICHE TECHNIQUE

- **Classification AFNOR :** T 36-005 Famille I - Classe 7b2.
T 34-722 Classe D2.
EN 1062-1 : E3 / V2 / W1 / A0.
- **Présentation :** Peinture épaisse.
- **Densité à 20°C :** 1.42 +/- 0,05.
- **Extrait sec :** En poids : 55 % ± 2 - En volume : 36 % ± 3.
- **Brillant :** Mat (norme NF EN ISO 2813 : < 5 GU à 85°).
- **COV :** Valeur limite UE de ce produit (cat. A/a) : 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum : 1g/l de COV.

DESCRIPTION

- La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la NF DTU 59-1 (NF P 74201) :

Supports	Travaux préparatoires et Impression	Finition
Supports minéraux nus	Brossage, époussetage, égrenage Une couche de FIXATEUR GTO*	1 à 2 couches de D2 GTO
Anciennes peintures « film mince » parfaitement adhérentes peu ou moyennement absorbants	Brossage, époussetage ou lavage à l'eau sous pression Une couche de FIXATEUR GTO*	

*Sur fonds poreux dilution jusqu'à 10%

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Les traitements tels que le ponçage le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat.

Fiches de données de sécurité : Pour toute information relative aux aspects sécurité, hygiène, environnement, transport de nos produits, consulter le site www.quickfds.com (fournisseur AKZO NOBEL)

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée une édition plus récente.