

A base de résine acrylique en dispersion aqueuse



### DÉFINITION :

- Peinture de ravalement à base de résine acrylique en émulsion aqueuse. Aspect mat velouté.

### PROPRIÉTÉS :

- Film garnissant.
- Microporeux.
- S'applique sur fonds neufs et anciennes peintures adhérentes.
- Grande facilité d'application et séchage rapide.

### MISE EN ŒUVRE :

- **Matériel d'application :** Brosse, rouleau polyamide méché 18-24 mm ou polyamide texturé 12-18 mm, pistolet airless (gicleur 018-021- pression 150 bar).
- **Dilution :** Brosse et rouleau : première couche dilution 5% environ sur fonds poreux, 2ème couche sans dilution.  
Pistolet Airless : dilution : 5 à 10% à l'eau.
- **Application :** Système : deux couches de RAVACRYL sur fonds neufs, sains, secs et compacts préparés selon le DTU 59/1 et sur anciennes peintures en bon état après brossage et/ou lavage.  
Sur fonds absorbants et anciennes peintures légèrement farinantes, appliquer préalablement une couche de REVIMPRINT ou REVIMPEX IMPRESSION diluée avec 3% de white spirit.
- **Rendement :** 7-9m<sup>2</sup>/l.
- **Recouvrable :** sur peinture après 6h minimum.
- **Nettoyage du matériel :** Eau.
- **Teinte :** Blanc et bases AW / AM / AC pour réalisation des teintes avec le système à teinter CORONA.  
**Nous déconseillons l'application de teintes soutenues sur les surfaces pouvant être exposées au soleil. Selon la NF DTU 59.1, seules les teintes ayant un indice de luminance Y ou LVR (Light Reflectance Value) supérieur à 35% sont admises. Une exception pourra être faite pour les petites surfaces (Exemples : allèges, trumeaux).**

### PRÉCAUTIONS A OBSERVER :

- Ne pas appliquer par une température inférieure à 5°C.
- Refermer soigneusement les emballages entamés pour une meilleure conservation.
- La peinture nécessite un traitement spécialisé pour une élimination sans danger pour l'environnement.
- Ne pas jeter le résidu à l'égout ni avec les ordures ménagères.
- Pour connaître les modalités d'élimination ou de collecte, se renseigner auprès des autorités locales.
- Conservation : En emballage d'origine, non entamé. Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs (<35°C).

## FICHE TECHNIQUE (PRODUIT STANDARD BLANC) :

- **Classification :** AFNOR NF T 36-005 : Famille I, Classe 7b2.
- **Présentation :** Pate semi-fluide.
- **Densité à 20°C :** 1.34+/- 0,05.
- **Extrait sec :** En poids : 54,0 +/- 2,0 %. En volume : 41 +/- 3,0 %.
- **Brillant spéculaire :** Inférieur à 5 GU à 85°.
- **Liant :** Résine acrylique en dispersion aqueuse. Pigment dioxyde de titane. Charges minérales.
- **Séchage :** Séchage à 23°C et 50% d'humidité relative : sec après 60 minutes minimum.  
Recouvrable: après 6 heures minimum.
- **COV :** (Directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE de ce produit (cat. A/c) : 40g/l (2010). Ce produit contient au maximum : 40 g/l de COV.

## DESCRIPTIF :

### Mise en œuvre :

- **Fonds :** Tous supports du bâtiment, sains, secs, solides : ciment, béton, crépi de ciment... .
- **Sur anciennes peintures adhérentes après préparation appropriée.**

### Travaux préparatoires :

- **Béton, ciment, crépi de ciment :** Diluer la première couche de RAVACRYL jusqu'à 5% d'eau maximum en fonction de la porosité du support.
- **Anciennes peintures film mince en bon état :** Application directe après brossage et/ou lavage.
- **Anciennes peintures légèrement farinantes ou fonds très absorbant mais adhérents :** Appliquer préalablement une couche de REVIMPRINT.
- **Anciennes peintures très farinantes ou fonds très absorbants :** Appliquer une couche de REVIMPEX IMPRESSION diluée avec 5% de white spirit.
- Les surfaces recouvertes de micro-organismes recevront un traitement anticryptogamique selon les prescriptions du fabricant.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ:

- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat.

*Fiches de données de sécurité : Pour toute information relative aux aspects sécurité, hygiène, environnement, transport de nos produits, consulter le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) (fournisseur AKZO NOBEL)*

*La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée une édition plus récente.*