

ALTIPRIM

Impression garnissante à base de résine alkyde en phase solvant
Aspect mat velouté



Intérieur - extérieur(*)

DÉFINITION :

- ALTIPRIM est une impression à base de résine alkyde en phase solvant pour fonds absorbants, pour travaux neufs ou d'entretien.
- ALTIPRIM bloque et uniformise tous les fonds absorbants ou hétérogènes tout en ayant une grande facilité d'application et un excellent pouvoir opacifiant et peut être recouverte par tous types de papiers peints ou revêtements muraux.

(*) Application en extérieur sur bois uniquement.

PROPRIÉTÉS :

- Garnissant, bonne opacité.
- Bon tendu.
- Recouvrable par toute peinture usuelle du bâtiment (glycérophtalique et acrylique phase aqueuse).
- Recouvrable par tous revêtements muraux.
- Permet d'effectuer des travaux soignés.

MISE EN ŒUVRE :

- **Matériel d'application :** Brosse, rouleau laqueur laine 4mm, ou polyamide mèche cardée 12mm ou polyamide texturée 8-12mm.
- **Application :** Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément aux prescriptions de la NF DTU 59-1. Sur fonds absorbants ou hétérogènes, une couche d'ALTIPRIM permet d'avoir un fond homogène avant de pouvoir appliquer la peinture de finition.
- **Rendement :** 9 à 12m² / litre.
- **Séchage à 23°C et 50 % HR :** Sec: après 8h minimum. Recouvrable: après 24h minimum. La température ambiante et l'humidité relative de l'air influent sur les temps de séchage et de durcissement complet du film.
- **Nettoyage du matériel :** White spirit ou diluant synthétique.
- **Teinte :** Existe en Blanc.

PRÉCAUTION A OBSERVER :

- Ne pas appliquer sur supports à base de liant hydraulique très récents. Le pH devra être inférieur à 8 et l'humidité ne devra pas excéder 5%.
- En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre + 8°C et + 35°C, et l'hygrométrie devra être inférieure à 70 % d'humidité relative.
- En travaux extérieurs, la température ambiante devra être comprise entre + 5°C et + 35°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative.
- Conservation : en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes chaleurs.

FICHE TECHNIQUE (PRODUIT STANDARD BLANC) :

- **Classification :** AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 4a.
- **Présentation :** Peinture épaisse. Aspect du film : Mat velouté.
- **Densité à 20°C :** 1.46+/- 0,05.
- **Extrait sec en poids :** 73% ± 2.
- **Extrait sec en volume :** 52% ± 3.
- **COV :** Directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE de ce produit (cat. A/g) : 350g/l (2010). Ce produit contient au maximum : 310g/l de COV.
- **Emission dans l'air intérieur :** **A+**
**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .*

DESCRIPTIF :

- Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément aux prescriptions de la NF DTU 59-1.
- Sur fonds absorbants ou hétérogènes, une couche d'ALTIPRIM permet d'avoir un fond homogène avant de pouvoir appliquer la peinture de finition.

Supports	Impression
Supports neufs ou anciens non peints et absorbants (plâtre et dérivés, plaque de plâtre à épiderme cartonnée, enduits à l'eau, bois et dérivés)	1 couche d'ALTIPRIM
Supports anciens peints et adhérents	1 couche d'ALTIPRIM
Bois et dérivés	1 couche d'ALTIPRIM

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

- Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.
- Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

Fiches de données de sécurité : Pour toute information relative aux aspects sécurité, hygiène, environnement, transport de nos produits, consulter le site www.quickfds.com (fournisseur AKZO NOBEL)

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée une édition plus récente.