

ENDURANCE MAT

Peinture mate en phase aqueuse
pour la décoration des murs intérieurs non lustrable

Intérieur



DÉFINITION :

- Peinture acrylique mate pour travaux de décoration (neuf, rénovation ou entretien) sur murs intérieurs.

PROPRIÉTÉS :

Se caractérise par :

- Bel aspect mat décoratif.
- Excellente résistance au lustrage et film lavable après 28 jours de séchage.
- Applicable sur fonds lisses, toiles et revêtements à peindre.
- Très faibles odeur pendant et après l'application.

MISE EN ŒUVRE :

- **Matériel d'application :** Rouleau polyester tissé ou polyamide texturé 13mm, brosse (petites surfaces). Pistolet pneumatique. Pistolet airless (buse 17/000 de pouce (0,43 mm), filtre 10 mesh, pression 180 bars.).
- **Dilution :** Application au rouleau : prêt à l'emploi, sans dilution.
Application au pistolet: diluer si nécessaire, jusqu'à 10% d'eau en volume maximum.
- **Application :** ENDURANCE MAT s'applique normalement en deux couches sur fonds secs, sains, et propres dont la qualité et la préparation sont conformes à la NF DTU 59-1.
- **Rendement :** 8 à 10m²/litre.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau, immédiatement après l'emploi.
- **Teintes :** Existe en Blanc, bases AW, AM et AC permettant de réaliser des teintes avec le système à teinter CORONA BATIMENT.

PRÉCAUTIONS A OBSERVER :

- En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre + 8°C et + 35°C, et l'hygrométrie devra être inférieure à 70 % d'humidité relative.
- Eviter de travailler dans un local surchauffé ou très ventilé.
- Ne pas appliquer sur ciment et béton frais.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Conservation : en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes chaleurs.

FICHE TECHNIQUE (PRODUIT STANDARD BLANC) :

- **Classification :** AFNOR NF T 36-005 : Famille 1, Classe 7b2.
- **Liant/Pigment :** Copolymère en dispersion aqueuse / Dioxyde de titane rutile.
- **Présentation :** Peinture épaisse crémeuse.
- **Densité à 20°C :** 1,43 +/- 0,05.
- **Extrait sec en poids :** En poids : 59 % ± 2
- **Extrait sec en volume :** 42 +/- 2.
- **Brillant :** ≤ 3.5 GU sous 85° selon la norme NF EN ISO 2813 (aspect très mat).
- **Résistance à l'abrasion humide :** Classe 1 selon NF EN 13300 après 28 jours de séchage (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 frottements). (Perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 frottements).
- **Séchage à 23°C et 50 % H.R. :** Sec après 1h minimum. Recouvrable après 12h minimum. Le temps de séchage variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air.
- **COV :** Valeur limite UE de ce produit (cat. A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum : 15g/l de COV.
- **Emission dans l'air intérieur :** **A** : *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .

ENDURANCE MAT

DESCRIPTIF :

- La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la NF DTU 59-1 (NF P 74-201) :

Supports	Impression	Finition
Supports neufs ou anciens non peints (plâtre et dérivés, enduits à l'eau, plaques de plâtre à épiderme cartonnée)	1 couche de COROPRIM	2 couches d'ENDURANCE MAT
Supports peints en bon état	-	2 couches d'ENDURANCE MAT
Supports tachés	1 couche de COROPRINT 40	2 couches d'ENDURANCE MAT
revêtements muraux à peindre (toiles de verre, structures à peindre (sous réserve d'un essai préalable))	avant encollage du revêtement à peindre : 1 couche de COROPRIM	2 couches d'ENDURANCE MAT

Mise en œuvre :

- Fonds :** Tous fonds usuels du bâtiment sains, secs, compacts et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes à la NF DTU 59-1 : bétons et enduits de ciment, plâtre et plaques de plâtre à épiderme cartonnée, enduits, anciennes peintures en bon état préparées selon la NF DTU 59-1.

Travaux préparatoires :

- Anciennes peintures : poncer, épousseter, lessiver et rincer.
- Plâtre et dérivés, enduits à l'eau poreux et toutes surfaces poreuses : Brosser, épousseter, égrener, rebouchage et enduisage éventuel.
- Plaques de plâtre à épiderme cartonnée : Egrener, épousseter, rebouchage et enduisage éventuel.
- Pose de toiles de verre et revêtements à peindre : se conformer impérativement à la NF DTU 59-4 et aux directives des fabricants de toile, revêtement et colle (grammage, température minimale d'application et de séchage, temps de séchage ...). Imprimer au préalable avec l'impression COROPRIM.
- Supports tachés avec anciennes traces de colles, auréoles d'humidité sèches, taches de nicotine, noir de fumée, suie, graffitis,... Imprimer avec COROPRINT 40.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

- Les traitements tels que le ponçage le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat.

Fiches de données de sécurité : Pour toute information relative aux aspects sécurité, hygiène, environnement, transport de nos produits, consulter le site www.quickfds.com (fournisseur AKZO NOBEL)

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée une édition plus récente.