

## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Revêtement Plastique Epais (RPE) de façade d'aspect crépi roulé grain fin (granulométrie de 0,3 à 0,7 mm) à base de résine acrylique en phase aqueuse.

## USAGES ET PROPRIETES

- Façades (enduit ciment, béton, béton cellulaire, fibrociment, parpaings, enduits, etc.).
- Masque le faïençage, les réparations et la rugosité des supports.
- Evite la pénétration des eaux de ruissellement.
- Insensible à l'alcalinité du support.
- Très garnissant.

## SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1et 2 (NF DTU 59.1).

En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative.

Système E5V2W2A0 selon la norme EN 1062-1 / T 34-722 (classe D3)		
Dans la plupart des cas	1 couche POLYFILLA PRO P100 FIXATEUR FACADE INCOLORE ou 1 couche de fixateur compatible avec le support et son état, de marque AKZO NOBEL	1 couche POLYFILLA PRO P810 CRÉPI ROULÉ
Béton cellulaire	1 couche de fixateur spécifique à ce support	1 couche POLYFILLA PRO P810 CRÉPI ROULÉ

## PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- **Ne convient pas sur ancien revêtement d'imperméabilité et sur support en mortier de plâtre type « Parisien ».**
- **Ne pas traiter les soubassements et appuis de fenêtres.**
- Ne pas appliquer sur supports gelés, en cours de dégel, ou en cas de risque de gel.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard ou sur des supports mouillés.
- Ne jamais utiliser 2 lots de numérotation différente sur une même façade.
- Pour éviter les reprises, s'organiser de façon à éviter toute interruption de travail sur une même façade, ne pas traiter par vent fort et ne traiter les surfaces exposées au soleil.

## APPLICATION PRODUIT

- Conditionnement : 25 Kg.
- Aspect du produit en boîte : Pâte.
- Aspect du produit sec : Crépi rustique mat.
- Teinte : Blanc.
- Matériel d'application : Rouleau trous brûlés, rouleau décor, taloche, pistolet à produits pâteux avec cuve sous pression à sortie basse (gicleur 6 à 8 mm, pression d'air : 5 bar, pression peinture : 4 à 5 bar).
- Dilution : Prêt à l'emploi. Pour le pistolet, éventuellement un peu d'eau.
- Nettoyage du matériel : Eau.
- Rendement : 2 à 3 Kg/m<sup>2</sup> selon la structure décorative désirée / 8 -12 m<sup>2</sup> par bidon de 25 Kg.  
(variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application)
- Temps de séchage à : Sec : 3 à 5 heures - Recouvrable : 24 heures.  
23°C et 50% d'humidité relative  
(la porosité du support, la température ambiante et l'hygrométrie influent sur le temps de séchage).

**P810****CRÉPI ROULÉ****CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION**

- AFNOR N F T 36-005 : Famille II classe 2b (NF T 36-005)
- Extrait sec en poids : 77 % ± 2
- Extrait sec en volume : 59 % ± 3
- Densité du blanc à 20°C : 1,75 ± 0,10

**COMPOSITION**

- Liant(s) : Copolymère acrylique en dispersion aqueuse.
- Pigment(s) : Dioxyde de titane rutile non farinant.
- Divers : Quartz calibré, matières minérales neutre à très haute dureté, agents stabilisants.
- Solvant(s) : Eau.
- COV valeur limite UE : pour ce produit (Cat. A/c) : 40 g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 8 g/l COV.

**CONSERVATION**

Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre + 5 et + 35°C.

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ**

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com), fournisseur AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS France.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

[WWW.POLYFILLAPRO.COM](http://WWW.POLYFILLAPRO.COM)

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France, Société Anonyme au capital de 68.803.380 €. Siège Social : 29 rue Jules Uhry – 60160 Thiverny  
Tél. 03.44.64.91.00 – Fax 03.44.64.91.90

[www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com)