



CLASSIC INNENWEISS COLOR AIRLESS

Peinture murale mate, pour intérieur

Peinture intérieure mate à base d'une dispersion polyvinyle-acétate, diluable à l'eau, sans solvants

Champs d'application

Murs et plafonds intérieurs (plafonnage, béton, maçonnerie, carton-plâtre, ...).
Comme couche de finition mate.
Qualité grands chantiers (bureaux, grands espaces ouverts, cafétaria, complex sportif, ...).

Propriétés

Qualité ELF : Sans plastifiant, faible en émissions, sans solvant.
Faible en odeur.
D'aspect mat.
Application facile et rationnelle.
Prête à l'emploi pour un travail aisé et rapide.
bon pouvoir couvrant.
Certificat d'hygiène TÜV.
Qualité de peinture idéale pour les grands chantiers, excellente relation prix/qualité.

Données techniques

Densité – poids spécifique Env. 1,52 kg/l

Liant Dispersion polyvinyle-acétate

Pigmentation Dioxyde de titane et matières de charge spéciales

DIN EN 13300 Abrasion humide classe 3
pouvoir couvrant classe 2, lors d'un rendement d'env. 4-5 m²/L/couche.
mate
granulométrie : fin
émission : ELF

Brillance Mate

Assortiment de couleurs Mise à la teinte avec le système Herbol-Color-Service.
Disponible en blanc + base DU1 + base DU2 + base DU3.

Emballages 12,5 l
Le blanc est aussi disponible en 35 kg et 150 kg.

Stockage A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.

COV valeur limite en UE Pour ce produit (cat A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum < 1 g/L COV.

Extrait sec Volume env. 30 %; poids env. 54 %.

Données d'application			
Application	à l'airless		
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C.		
Rendement théorique	4-5 m ² /l/couche		
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Recouvrable: après environ 2-3 heures Dur à cœur: après environ 2-3 jours		
Diluant/ nettoyage de l'outillage	A l'eau		
Données de pistolage airless - généralement	Dilution : non-dilué Pression: 150 à 200 bars, selon le débit de la machine Ouverture: à partir de 0,017 inch Filtre 60 – Angle 40-80°		
Données de pistolage airless - en détail	Appareil	Buse/ tête de pistolage	Pression en bar
	Graco ST-M 395	PAA 519	160
	Storch LP 540	519	170
	Wagner F 270	TT 2 415	180

Données de sécurité	
Point d'éclair	Pas d'application.
Code de transport	Pas d'application.
Phrases R et S	S 2 Conserver hors de la portée des enfants S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Générale	Pendant et après l'application, ventiler suffisamment. Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système	
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.
Murs – intérieurs	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre. Préalablement fixer les support minéraux: <ul style="list-style-type: none"> • béton, maçonnerie, béton cellulaire, plafonnage avec Herbol-PUTZGRUND, dilué à l'eau – ou avec Herbol-ZENIT GRUND, dilué à l'eau • bois et dérivés : Avec Herbol-HYDROPRIMER <ul style="list-style-type: none"> • anciennes dispersions en bon état : Laver à l'eau ammoniacale <ul style="list-style-type: none"> • anciennes peintures alkydes, à l'huile : Laver à l'eau ammoniacale et prétraiter avec Herbol-HYDROPRIMER Remarque: en présence de taches solubles dans l'eau (suie, nicotine): toujours appliquer une couche de Herbol-HYDROPRIMER. Finition : appliquez le Herbol-CLASSIC INNENWEISS COLOR AIRLESS jusqu'à opacité.

CLASSIC INNENWEISS COLOR AIRLESS

Murs
Finition
TFH11171

Date de validité et numéro de version

Octobre 2013.

Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.

Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.

En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol

E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

