



CLASSIC INNENWEISS COLOR

Peinture murale mate, pour intérieur

Peinture intérieure mate à base d'une dispersion polyvinyle-acétate, diluable à l'eau, sans solvants

Champs d'application

Murs et plafonds intérieurs (plafonnage, béton, maçonnerie, carton-plâtre, ...).
Comme couche de finition mate.
Qualité grands chantiers.

Propriétés

Qualité ELF : Sans plastifiant, faible en émissions, sans solvant.
Faible en odeur.
D'aspect mat.
Facile à appliquer et bon pouvoir couvrant.
Certificat d'hygiène TÜV.
Qualité de peinture idéale pour les grands chantiers, excellente relation prix/qualité.

Données techniques

Densité – poids spécifique	Env. 1,52 kg/l
Liant	Dispersion polyvinyle-acétate
Pigmentation	Dioxyde de titane et matières de charge spéciales
DIN EN 13300	Abrasion humide classe 3 pouvoir couvrant classe 2, lors d'un rendement d'env.7 m ² /L soit env. 150 ml/m ² mate granulométrie : fin émission : ELF
Brillance	Mate
Assortiment de couleurs	Mise à la teinte avec le système Herbol-Color-Service. Disponible en blanc + base DU1 + base DU2 + base DU3.
Emballages	Blanc: 2,5 – 5 et 12,5 l Bases DU1, DU2 et DU3: 1 - 2,5 - 5 et 12,5 L
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum < 1 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 30 %; poids env. 54 %.

Données d'application

Application	Brosse, rouleau ou pistolet (aussi à l'airless)
--------------------	---

Données d'application	
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C.
Rendement théorique	Brosse – rouleau: 150 – 220 ml/m ² par couche
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Recouvrable: après environ 2-3 heures Dur à cœur: après environ 2-3 jours
Diluant/ nettoyage de l'outillage	A l'eau
Données de pistolage airless	Dilution : non-dilué Pression: 150 à 200 bars, selon le débit de la machine Ouverture: à partir de 0,017 inch Filtre 60 – Angle 40-80°

Données de sécurité	
Point d'éclair	Pas d'application.
Code de transport	Pas d'application.
Phrases R et S	S 2 Conserver hors de la portée des enfants S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Générale	Pendant et après l'application, ventiler suffisamment. Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système	
	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.
Murs – intérieurs	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre. Préalablement fixer les support minéraux: <ul style="list-style-type: none"> • béton, maçonnerie, béton cellulaire, plafonnage avec Herbol-PUTZGRUND, dilué à l'eau – ou avec Herbol-ZENIT GRUND, dilué à l'eau • bois et dérivés : Avec Herbol-HYDROPRIMER <ul style="list-style-type: none"> • anciennes dispersions en bon état : Laver à l'eau ammoniacale <ul style="list-style-type: none"> • anciennes peintures alkydes, à l'huile : Laver à l'eau ammoniacale et prétraiter avec Herbol-HYDROPRIMER Remarque: en présence de taches solubles dans l'eau (suie, nicotine): toujours appliquer une couche de Herbol-HYDROPRIMER. FINITION : Couche intermédiaire : 1 couche d'Herbol-CLASSIC INNENWEISS COLOR sera appliquée, diluée aux max. 5 à 10 % avec de l'eau. Finition : 1 couche d'Herbol-CLASSIC INNENWEISS COLOR sera appliquée, diluée aux max. 5 % avec de l'eau.

CLASSIC INNENWEISS COLOR

Murs
Finition
TFH11154

Date de validité et numéro de version

Octobre 2016.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

