



CLASSIC PLAFOND

Peinture extra mate spéciale plafond à base des copolymères vinyliques.

Peinture extra mate spéciale plafond à base des copolymères vinyliques. "Longs temps ouvert" et très indiquée pour être travaillée au rouleau, sans reprises. Pour intérieur

Champs d'application

Murs et plafonds à l'intérieur de diverses natures: plafonnages, enduits, plâtres et dérivés, béton, etc..
Comme couche de finition extra mate.

Propriétés

Facile à appliquer, sans éclaboussures.
Temps ouvert important.
D'aspect extra mat et lisse.
Faible odeur.
Bon pouvoir couvrant. 1 x primer et 1 couche de finition sont dans la plupart des cas suffisant.
Pas de reprise même en lumière rasante.

Données techniques

Densité	Env. 1,44 kg/l
Liant	Copolymères vinyliques
Pigmentation	Dioxyde de titane et matières de charge spéciales
Brillance	extra mate < 2 % à 85° et à 60° suivant ISO 2813
Assortiment couleurs	Mise à la teinte avec le système Herbol-Color-Service. Disponible en blanc + base DU1.
DIN EN 13300	Abrasion humide classe 2 pouvoir couvrant classe 2, lors d'un rendement d'env.8 à 10 m ² /L extra mate granulométrie : fin
Emballages	Blanc et base DU1 : 12,5 lt
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés: 12 mois.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010).Ce produit contient au maximum < 1 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 36 %; poids env. 56 %.

Données d'application

Application	Brosse, rouleau, pistolet conventionnel et airless
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 10°C. Humidité relative: max. 80%.
Rendement théorique	Brosse – rouleau: env. 8 à 10 m ² /l par couche

Données d'application

Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR) Hors poussière: après environ 1 heure
Recouvrable: après environ 6 heures

Diluant/ nettoyage de l'outillage A l'eau

Données de pistelage airless Dilution : non-dilué
Pression: 160 à 180 bars
Ouverture: 0.019 - 0,021 inch
Filtre 60 - Angle 40-80°

Données de sécurité

Point d'éclair pas d'application

Code de transport Pas d'application

Sécurité / Générale Consulter la fiche de sécurité.
Pendant et après l'application, ventiler suffisamment.
Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système

Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.

Préparation du support Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et sain.

Murs/Plafonds – intérieurs

- une couche de fond avec Herbol-PUTZGRUND (dilué à l'eau) ou Herbol-ZENIT GRUND ou Herbol-HYDROPRIMER.
- Finition : 1 à 2 couches de Herbol-CLASSIC PLAFOND.(jusqu'à couverture complète). Dans la plupart des cas, une couche de finition sera suffisante en respectant un rendement de 8 m²//couche.

CLASSIC PLAFOND

Murs
Finition
TFH11134

Date de validité et numéro de version

Décembre 2016.

Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.

Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.

En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

