



CLASSIC SUPERCOLOR SATIN

Peinture murale satinée, sans solvants, pour intérieur

Peinture murale satinée à base d'une dispersion styrène-acrylique, diluable à l'eau

Champs d'application

Murs et plafonds intérieurs dans des écoles, grands magasins, cages d'escaliers, parkings, ...
Comme couche de finition satinée

Propriétés

Facile à appliquer
De faible odeur et sans solvants
Bon pouvoir couvrant
Certificat MPA B1 - non promouvant le feu
excellent rapport prix/qualité

Données techniques

Densité	Env. 1,310 kg/l
Liant	Dispersion styrène-acrylique
Pigmentation	Dioxyde de titane et matières de charge spéciales
DIN EN 13300	Abrasion humide classe 2 pouvoir couvrant classe 2, lors d'un rendement d'env.8 à 10 m ² /L soit env. 100 à 125 ml/m ² Brillant spéculaire: coefficient de réflexion ≥ 10 mesuré à 85° et coefficient de réflexion ≤ 60 mesuré à 60° granulométrie : fin émission : LF
Assortiment de couleurs	Mise à la teinte avec le système Herbol-Color-Service. Disponible en blanc + base DU1 + base DU2
Emballages	5 et 12,5 l
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 3 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 36 %; poids env. 52 %.

Données d'application

Application	Brosse, rouleau ou pistolet (aussi à l'airless)
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C.
Rendement théorique	Brosse – rouleau: 100 à 125 ml/m ² par couche
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Recouvrable: après environ 3 à 4 heures

Données d'application	
------------------------------	--

Diluant/ nettoyage de l'outillage	A l'eau
Données de pistolage airless	Dilution : non-dilué Pression: 150 à 200 bars, selon le débit de la machine Ouverture: à partir de 0.017 inch Filtre 60 – Angle 40-80°

Données de sécurité	
----------------------------	--

Point d'éclair	Pas d'application	
Code de transport	Pas d'application	
Phrases R et S	S 2 S 46	Conserver hors de la portée des enfants En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Générale Pendant et après l'application, ventiler suffisamment.
Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses ; travailler dans des locaux bien ventilés ; porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire

Elaboration du système	
-------------------------------	--

Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.

Préparation du support Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre.

- Béton et maçonneries: une couche de fond avec Herbol-PUTZGRUND, dilué à l'eau – ou avec Herbol-ZENIT GRUND, dilué à l'eau
- Béton cellulaire: une couche de fond avec Herbol-PUTZGRUND, dilué à l'eau.
- plafonnages: une couche de fond avec Herbol-PUTZGRUND, dilué à l'eau ou Herbol-ZENIT GRUND, dilué à l'eau
- Bois et dérivés de bois: une couche de fond avec Herbol-HYDROPRIMER
- Anciennes dispersions en bon état :
laver avec un mélange d'eau et de l'ammoniac
- anciennes peintures alkydes, peintures à l'huile :
laver avec un mélange d'eau et de l'ammoniac + couche de fond avec Herbol-HYDROPRIMER.

Remarque: en présence de taches solubles dans l'eau (suie, nicotine): toujours appliquer une couche de Herbol-HYDROPRIMER.

Système de peinture *** Couche intermédiaire : 1 couche de Herbol-CLASSIC SUPERCOLOR SATIN sera appliquée, diluée aux max. 5 à 10 % avec de l'eau.
Finition : 1 couche de Herbol-CLASSIC SUPERCOLOR SATIN sera appliquée, diluée aux max. 5 % avec de l'eau.

CLASSIC SUPERCOLOR SATIN
Murs
Finition
TFH11155

Date de validité et numéro de version

Octobre 2013.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

