



HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS

Primer et couche intermédiaire diluable à l'eau –
qualité airless pour l'intérieur

Couche de fond et intermédiaire, diluable à l'eau, bien garnissante à base de résines acryliques pour des supports en bois et les métaux, à l'intérieur, pour une application à l'airless.

Champs d'application

Comme couche de fond et couche intermédiaire bien garnissante sur tous les supports en bois, métaux et plastiques durs recouvrables, à l'intérieur

Propriétés

Très bon pouvoir garnissant.
Opacité élevée.
Séchage rapide
Très facile à poncer.
Légère protection anti-corrosive

Données techniques

Densité	Environ 1,36 kg/l.
Liant	Résine styrène-acryliques
Pigmentation	Dioxyde de titane et matières de charge
Brillance	Mat
Couleur	Blanc Mise à la teinte : ajouter au max 5 % d'Herbol-HYDROPRIMER
Emballages	10 l
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/d) : 150 g/L (2007) / 130 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 100 g/L COV.

Données d'application

Application	Au pistolet airless
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 20 °C.
Rendement théorique	Application au pistolet air- environ 300 ml/m ² par couche. less:
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Hors poussière: après environ 1 heure Hors poisse: après environ 5 heures Recouvrable: après environ 24 heures A cœur : après environ 1 à 2 jours
Nettoyage de l'outillage	A l'eau

Données d'application		
------------------------------	--	--

Données de pistolage	Airless	Diluant: non diluée Pression: 160 à 180 bars, selon le débit de la machine Ouverture: 0,013 à 0,015 inch
-----------------------------	---------	--

Données de sécurité		
----------------------------	--	--

Point d'éclair	Pas d'application	
-----------------------	-------------------	--

Code de transport	Pas d'application	
--------------------------	-------------------	--

Phrases R et S	S 2	Conserver hors de la portée des enfants
	S 46	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Générale	Pendant et après la mise en oeuvre du produit, ventiler convenablement. Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un masque adéquat. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses ; travailler dans des locaux bien ventilés ; porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.	
-----------------	--	--

Elaboration du système		
-------------------------------	--	--

	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.	
--	--	--

Préparation du support – à l'intérieur	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et sain.	
---	--	--

Bois	Poncer le support et laver avec un diluant nitro-cellulosique les matières et/ou graisses naturelles. Appliquer une couche d'HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS à l'airless et laisser sécher. Finition à l'airless avec HERBOLUX AQUA PU SATIN AIRLESS. Remarque: appliquer une couche d'Herbol-HERBOLUX-GRUND ZQ sur les bois résineux.	
-------------	--	--

Aluminium	Dégraisser très soigneusement un diluant nitro-cellulosique et poncer avec du nylon/perlon. Appliquer une couche d'HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS à l'airless et laisser sécher. Finition à l'airless avec HERBOLUX AQUA PU SATIN AIRLESS	
------------------	--	--

Non-ferro (zinc) et matières plastiques dures recouvrables	Poncer les surfaces avec une "éponge à poncer" et une solution d'eau ammoniaquée (10%) additionnée d'un peu de détergent. Rincer à l'eau claire et bien laisser sécher. Appliquer une couche d'HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS à l'airless et laisser sécher. Finition à l'airless avec HERBOLUX AQUA PU SATIN AIRLESS	
---	--	--

Métaux ferreux	Dérrouiller et dégraisser la surface métallique; éventuellement éliminer la pellicule de laminage, la calamine. Appliquer une couche d'HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS à l'airless et laisser sécher Finition à l'airless avec HERBOLUX AQUA PU SATIN AIRLESS	
-----------------------	---	--

HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS
Bois
Préparation
TFH11006

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol

E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Octobre 2009.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

efficace • fiable • productif

