



# HYDROPHOB SB

Produit d'imprégnation synthétique, incolore, traitement hydrofuge

Produit d'imprégnation synthétique, à base d'une combinaison de polysiloxane oligomère en solution, incolore, destiné à l'application sur tous les supports minéraux, pour un traitement hydrofuge

## Champs d'application

Pour extérieur: traitement hydrofuge sur cimentage, maçonnerie etc.

## Propriétés

Hydrofuge.  
Pénétration profonde.  
Sèche de façon tout à fait incolore.  
L'effet optique du support demeure identique.  
Perméable à la vapeur d'eau.  
Evite l'évolution des algues.

## Données techniques

<b>Densité</b>	Env. 0,79 kg/l
<b>Liant</b>	Combinaison polysiloxane oligomère en solution
<b>Pigmentation</b>	Pas d'application
<b>Brillance</b>	Mat
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Emballages</b>	10 l
<b>Stockage</b>	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
<b>Extrait sec</b>	Volume env. 4 %; poids env. 6 %.

## Données d'application

<b>Application</b>	A la brosse et à l'arrosoir
<b>Conditions d'application</b>	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C. Attention: ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.
<b>Rendement théorique</b>	0,300 à 1,000 l/m <sup>2</sup> , selon la porosité du support.
<b>Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)</b>	Résistant à la pluie: après environ 1 heure Sec à fond après 2-3 jours
<b>Nettoyage de l'outillage</b>	Immédiatement avec Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40

<b>Données de sécurité</b>	
----------------------------	--

<b>Point d'éclair</b>	> 23°C selon la norme DIN 53213
-----------------------	---------------------------------

<b>Code de transport</b>	ADR / RID kl3 3.1 C
--------------------------	---------------------

<b>Phrases R et S</b>	R 10	Inflammable
	R 65	Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
	R 66	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçure de la peau.
	R 67	L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
	S 2	Conserver hors de la portée des enfants
	S 16	Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer.
	S 23	Ne pas respirer les vapeurs/aérosols/brouillards de pistolement.
	S 24/25	Eviter le contact avec la peau et les yeux.
	S 38	En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié
	S 46	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S 51	Utiliser seulement dans des zones bien ventilées	
S 62	En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.	

**Générale**

Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment.

Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.

<b>Elaboration du système</b>	
-------------------------------	--

	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.
--	--

<b>Préparation du support</b>	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre.
-------------------------------	--

<b>Système de peinture</b>	Appliquer 2 à 3 couches égales de bas en haut, mouillé en mouillé.
----------------------------	--

<b>Remarque particulière</b>	Consultez notre service technique pour des cas spéciaux.
------------------------------	--

**HYDROPHOB SB**  
Façades  
Finition  
TFH11328



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol  
Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge  
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39  
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

**Date de validité et numéro de version**

Novembre 2014.

Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.

Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.

En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

