



# PLAFOLITE

Peinture extra mate spéciale plafond à base d'hydro PLIOLITE<sup>®</sup>, sans reprise.

Peinture extra mate spéciale plafond à base d'une émulsion acrylique hydro PLIOLITE<sup>®</sup>, diluable à l'eau. A grand temps ouvert, sans reprise et à faibles éclaboussures. Pour intérieur.

## Champs d'application

Murs et plafonds à l'intérieur.  
Comme couche de finition extra mate.

## Propriétés

Facile à appliquer.  
Temps ouvert important.  
D'aspect extra mat et lisse.  
Faible odeur.  
Bon pouvoir couvrant.  
Pas de reprise même en lumière rasante.

## Données techniques

<b>Densité</b>	Env. 1,58 kg/l
<b>Liant</b>	émulsion acrylique hydro pliolite
<b>Pigmentation</b>	Dioxyde de titane et matières de charge spéciales
<b>Brillance</b>	extra mate < 1 % à 85°
<b>Assortiment couleurs</b>	Mise à la teinte avec le système Herbol-Color-Service. Disponible en blanc + base DU1. Aussi en RAL9010.
<b>DIN EN 13300</b>	Abrasion humide classe 2 pouvoir couvrant classe 1, lors d'un rendement d'env.7 m <sup>2</sup> /L soit env. 145 ml/m <sup>2</sup> extra mate (< 1 % à 85°) granulométrie : fin
<b>Emballages</b>	Blanc et base DU1 : 2,5 – 5 et 12,5 lt RAL9010 : 12.5 lt
<b>Stockage</b>	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
<b>COV valeur limite en UE</b>	Pour ce produit (cat A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010).Ce produit contient au maximum < 21 g/L COV.
<b>Extrait sec</b>	Volume env. 41 %; poids env. 63 %.

## Données d'application

### Application

- Brosse(de préférence soie de porc naturelle pour un nettoyage aisé)
- Rouleau(de préférence un rouleau polyamide pour un nettoyage aisé - ne pas utiliser de microfibres)
- Airless (plus d'info en bas - données de pistelage airless)

**Données d'application**

<b>Conditions d'application</b>	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C.
<b>Rendement théorique</b>	Brosse – rouleau: env. 7 m <sup>2</sup> /l par couche, soit env. 130 à 145 ml/m <sup>2</sup> par couche
<b>Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)</b>	Hors poussière: après environ 2 à 3 heures Recouvrable: après environ 4 heures Dur à cœur: après environ 3 jours
<b>Diluant/ nettoyage de l'outillage</b>	A l'eau
<b>Données de pistelage airless</b>	Dilution : non-dilué Pression: 150 à 200 bars, selon le débit de la machine Ouverture: à partir de 0.017 inch Filtre 60 - Angle 40-80°

**Données de sécurité**

<b>Point d'éclair</b>	pas d'application
<b>Code de transport</b>	Pas d'application
<b>Sécurité / Générale</b>	Consulter la fiche de sécurité. Pendant et après l'application, ventiler suffisamment. Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.

**Elaboration du système**

	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.
<b>Préparation du support</b>	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et sain.
<b>Murs/Plafonds – intérieurs</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• une couche de fond avec Herbol-PUTZGRUND (dilué à l'eau) ou Herbol-HYDROPRIMER.</li><li>• Système de peinture Herbol-PLAFOLITE</li></ul> Finition : 1 à 2 couches de Herbol-PLAFOLITE.(jusqu'à couverture complète).

**PLAFOLITE**  
Murs  
Finition  
TFH11133



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde  
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

**Date de validité et numéro de version**

Janvier 2016.  
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.  
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.  
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

