



PROFI-SATIN ZQ

émail synthétique, satiné - qualité de projet

Email synthétique satiné à base de résine alkyde, sans aromates, destiné aux grands projets à l'intérieur et à l'extérieur

Champs d'application

A l'intérieur et à l'extérieur sur tous les supports en bois, métaux et plastiques durs recouvrables déjà munis d'une couche de fond.
Comme émail satiné.

Propriétés

Très facile d'application à la brosse et au rouleau
Légèrement thixotropique.
Bon pouvoir couvrant.
Qualité de peinture idéale pour les grands projets, excellente relation prix/qualité.
Sans aromates.

Remarque: jaunissement

une peinture alkyde, appliquée à l'intérieur, dans des tons blancs et pastels jauniront sous l'influence de la chaleur et le manque de lumière du jour direct.

Données techniques

Densité	Env. 1,16 kg/l
Liant	Résine alkyde
Pigmentation	Dioxyde de titane
Brillance	Satiné. Degré de brillance définitif après 2 à 3 semaines.
Couleur	Mise à la teinte avec le système Herbol-Color-Service Disponible en blanc + base LU + base LU2 + base LU3
Emballages	2,5 L
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/d) : 400 g/L (2007) / 300 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 299 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 47 %; poids env. 61%.

Données d'application

Application	A la brosse, au rouleau et au pistolet (aussi à l'airless)
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5 °C. Attention: ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.

Rendement théorique	Environ 80 ml/m ² par couche
----------------------------	---

Données d'application

Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Hors poussière: après environ 4 heures Hors poisse: après environ 6 heures Recouvrable: après environ 18 heures Dur à cœur : après environ 1 - 3 jours
Nettoyage de l'outillage	Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 ou white spirit
Données de pistolage	Airless Pression: 140 à 180 bars, selon le débit de la machine Ouverture: 0,011 inch Non-dilué

Données de sécurité

Point d'éclair	> 23°C selon la norme DIN 53213.
Code de transport	UN 1263 PAINT VSE (ADR 2.2.3.1.5)
Phrases R et S	R 10 Inflammable. R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. S 2 Conserver hors de la portée des enfants S 16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. S 23 Ne pas respirer les vapeurs / aérosols / brouillards de pistolage S 24/25 éviter le contact avec la peau et les yeux. S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

Générale Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment.
Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire.
Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses ; travailler dans des locaux bien ventilés ; porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système

	Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.
Préparation du support	Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et sain.
Système de peinture ***	Le système suivant est uniquement applicable sur bois neuf à l'intérieur. Couche de fond: Herbol-PROFI-VORLACK ZQ Couche intermédiaire: Herbol-PROFI-VORLACK ZQ Finition: Herbol-PROFI-SATIN ZQ.

PROFI-SATIN ZQ
Façades
Préparation
TFH11412

Date de validité et numéro de version

Octobre 2012.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

