



## PROFI-VORLACK ZQ

Prélaque synthétique - qualité de projet

Couche intermédiaire synthétique à base de résines alkydes pour toutes les essences de bois et les métaux pré-traités.

### Champs d'application

A l'intérieur sur toutes les essences de bois pré-traitées et comme couche intermédiaire sur les métaux pré-traités.

### Propriétés

Sans aromates.  
Séchage rapide.  
Facile d'application à la brosse et au rouleau.  
Très bon arrondi.  
Couche de fond idéale ou couche intermédiaire pour une finition avec Herbol-PROFI-SATIN ZQ.  
Qualité de peinture idéale pour les grands projets, excellente relation prix/qualité.

### Données techniques

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Densité                 | Env. 1,42 kg/l  |
| Liant                   | Résine alkyde   |
| Pigmentation            | Dioxyde de titane   |
| Brillance               | Mate  |
| Couleur                 | Mise à la teinte avec le système Herbol Color Service<br>Disponible en blanc + base LU1 + base LU2 + base LU3 |
| Emballages              | 2,5 L   |
| Stockage                | A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.                        |
| COV valeur limite en UE | Pour ce produit (cat A/d) : 400 g/L (2007) / 300 g/L (2010).<br>Ce produit contient au maximum 299 g/L COV.   |
| Extrait sec             | Volume env. 63 %; poids env. 81 %.  |

### Données d'application

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Application              | Brosse, rouleau ou pistolet (aussi à l'airless)   |
| Conditions d'application | Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5 °C.<br>Attention:<br>ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard. |
| Rendement théorique      | Environ 80 ml/m <sup>2</sup> par couche   |

| Données d'application                        |  |
|--|--|
| <b>Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)</b> | Hors poussière: après environ 2 heures<br>Hors poisse: après environ 4 heures<br>Recouvrable: après environ 16 heures<br>Dur à cœur: après environ 24 heures |
| <b>Nettoyage de l'outillage</b>              | Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 ou white spirit  |
| <b>Données de pistolage</b>                  | Airless                      Pression: 140 à 180 bars, selon le débit de la machine<br>Ouverture: 0,013 inch<br>Non-dilué                                    |

| Données de sécurité      |  |
|--------------------------|--|
| <b>Point d'éclair</b>    | > 23°C DIN 53213   |
| <b>Code de transport</b> | UN 1263 PAINT VSE (ADR 2.2.3.1.5)  |
| <b>Phrases R et S</b>    | R 10                      Inflammable.<br>R 66                      L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.<br>S 2                        Conserver hors de la portée des enfants<br>S 16                      Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.<br>S 23                      Ne pas respirer les vapeurs / aérosols / brouillards de pistolage<br>S 24/25                éviter le contact avec la peau et les yeux.<br>S 46                      En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.<br>S 51                      Utiliser seulement dans des zones bien ventilées |

**Générale**

Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment.

Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses ; travailler dans des locaux bien ventilés ; porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.

| Elaboration du système         |  |
|--------------------------------|--|
|                                | Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé. |
| <b>Préparation du support</b>  | Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et sain.   |
| <b>Système de peinture ***</b> | Le système suivant n'est applicable que sur bois neuf à l'intérieur.<br>Couche de fond: Herbol-PROFI-VORLACK ZQ<br>Couche intermédiaire: Herbol-PROFI-VORLACK ZQ<br>Finition: Herbol-PROFI-SATIN ZQ.                             |

**PROFI-VORLACK ZQ**  
Façades  
Préparation  
TFH11250

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2  
B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol

E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

**Date de validité et numéro de version**

Octobre 2009.  
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.  
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.  
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

