



PROTECTOR

Peinture pour métaux synthétique, satinée, multicouche, de qualité supérieure

Primer, couche intermédiaire et couche de finition, à base d'une combinaison spéciale de résines alkydes et de matières de charge particulières, pour fer et acier, métaux non ferreux (zinc, aluminium, ...). Pour l'intérieur et l'extérieur.

Champs d'application

A l'intérieur et à l'extérieur sur fer, acier et métaux non ferreux
Portes métalliques, grillages, ...

Propriétés

Très bon primer anti-corrosif, ainsi comme couche intermédiaire et couche de finition.
Facile d'application.
Conserve sa brillance
Résistant aux intempéries
Pauvre en aromates
Système à pot unique, multicouche

Remarque: jaunissement

une peinture alkyde, appliquée à l'intérieur, dans des tons blancs et pastels jauniront sous l'influence de la chaleur et le manque de lumière du jour directe.

Données techniques

Densité	Env. de 1,2 kg/l.
Liant	Combinaison de résine alkyde spéciale
Pigmentation	Oxyde de titane rutile, et matières de charge spéciales.
Brillance	Satiné (de 20 à 50 G.U. @60°)
Couleur	Mise à la teinte avec le système Herbol-Color-Service. Disponible en blanc + noir + base LA1 + base LA2 + base LA3 + base LA4
Emballages	Bases en 1 – 2,5 et 10 l (noir en 0,75 L et 2,5 L; blanc en 0,75 - 2,5 et 10 L)
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/i) : 600 g/L (2007) / 500 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 490 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 53 %; poids env. 70%.

Données d'application

Application	A la brosse, au rouleau et au pistolet (aussi à l'airless)
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5 °C. Attention: ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.

Données d'application

Rendement théorique Brosse/rouleau: appliquer non dilué environ 7 m²/L soit env.140 ml/m².
Sur le zinc au min. 145-150 µm de film sec. Sur métaux ferreux au min. 145-150 µm de film sec.
L'application de deux couches, en respectant le rendement recommandé, permet d'atteindre une épaisseur de couche sèche adéquate pour une bonne protection extérieure.

Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)

Hors poussière: après environ 3 heures ; Hors poisse: après environ 12 heures
Recouvrable: après environ 24 heures
Dur à coeur après quelques jours.

Nettoyage de l'outillage

Avec Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 ou au white spirit

Données de pistelage

Airless Pression: environ 140 à 180 bars, selon le débit de la machine.
Ouverture: 0,013 inch
remarque Les teintes metallic : HVLP ou conventionnel au lieu de l'airless

Données de sécurité

Point d'éclair > 23°C DIN 53213

Code de transport ADR / RID kl 3 3.1 C

Données de sécurité Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales ou internationales..

Pour plus d'info --> consultez la fiche de sécurité

http://assets.an-platform.com/public/clp_msds/hb/be/fr/hb_be_fr_protector.pdf

Elaboration du système

Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.

Préparation du support neuf

Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre:

- Métaux ferreux : Dérouiller et dégraisser la surface métallique; éventuellement éliminer la pellicule de laminage, la calamine.
- Le zinc et les plastiques durs recouvrables : Poncer les surfaces avec une "éponge à poncer" et une solution d'eau ammoniacquée (10%) additionnée d'un peu de détergent. Rincer à l'eau claire et bien laisser sécher.
- L'aluminium : dégraisser avec un diluant nitro et poncer avec une "éponge à poncer".
- Le cuivre : traiter avec une solution acide (acide chlorhydrique 10%), puis poncer avec une "éponge à poncer"-fine. Bien rincer avec de l'eau.

Système de peinture ***

En respectant le rendement recommandé: Appliquer 2 couches de Herbol-PROTECTOR.

Autrement: Couche de fond: Herbol-PROTECTOR

Couche intermédiaire: Herbol-PROTECTOR.

Finition: Herbol-PROTECTOR.

Rem. : nous recommandons d'utiliser une peinture à 2-composants pour les supports fortement usés.

PROTECTOR

Divers
Finition
TFH11129

Date de validité et numéro de version

Mars 2022.

Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.

Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.

En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A. PROF – HERBOL
PB 80, B-1800 Vilvoorde Technical Center Herbol
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

