



PUTZGRUND

Produit de fixation, pénétrant profondément, diluable à l'eau, sans solvant et sans plastifiants.

Concentré à base d'une dispersion styrène-acrylique, sans solvant, sans plastifiants, diluable à l'eau, pénétrant profondément, pour fonds minéraux solides et principalement d'utilisation intérieure

Champs d'application

Murs et plafonds intérieurs sur supports minéraux.

Propriétés

Egalise et diminue l'absorption du support.
 Fixe les supports minéraux de par son importante propriété de pénétration.
 Hydrophobe.
 Incolore et inodore.
 Sans solvant.
 Sans plastifiants.

Données techniques

Densité	Env. 1,120 kg/l
Liant	Dispersion styrène-acrylique
Pigmentation	Aucun: transparent
Brillance	Pas d'application
Assortiment de couleurs	Transparent
Emballages	5 et 10 l
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/h) : 50 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 27 %; poids env. 30 %.

Données d'application

Application	A la brosse, au rouleau et au pistolet (aussi à l'airless).
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C.
Rendement théorique	Selon la porosité du support, Herbol-PUTZGRUND sera dilué avec de l'eau 10 à 30 %. Dans certains cas, l'on pourra aller jusqu'à la proportion 1/0,5 (Herbol-PUTZGRUND / eau) Le rendement au m ² est dépendant de la porosité du support. Brosse / rouleau : environ 6 à 20 m ² /l - environ 50 à 180 ml/m ²
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Recouvrable: après environ 3 à 4 heures
Diluant/ nettoyage de l'outillage	A l'eau

Données d'application

Données de pistolage airless En fonction du degré de porosité du support, diluer 10 jusqu'à 30 % d'eau avec un maximum de 50 %
Pression: environ 140 à 180 bars, selon le débit de la machine
Ouverture: à partir de 0,011 inch
Filtre 60
Angle 40°-80°

Données de sécurité

Point d'éclair Pas d'application.

Code de transport Pas d'application.

Phrases R et S S 2 Conserver hors de la portée des enfants
S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Générale Pendant et après l'application, ventiler suffisamment.
Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système

Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.

Murs – Plafonds – Supports minéraux Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre.
Laisser sécher les nouveaux cimentages/plafonnages pendant 2 à 4 semaines.
Diluer Herbol-PUTZGRUND à souhait (en général 10 à 30 % avec de l'eau).
Appliquer Herbol-PUTZGRUND.
Attention: Eviter les taches brillantes (par sursaturation). Le support doit absorber le produit.
Après séchage terminer par l'application de l'une des peintures murales Herbol.

Anciennes peintures à l'huile – extérieur Comme couche d'adhérence, Herbol-PUTZGRUND peut être appliqué dans ce cas non dilué.

PUTZGRUND

Murs
Préparation
TFH11042



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

Février 2020.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

