



SCHNELLSCHLEIFGRUND AQUA

Prélaque acrylique mat, diluable à l'eau. Qualité supérieure.

Couche intermédiaire très garnissante à séchage rapide, diluable à l'eau. A base d'une dispersion acrylique / émulsion alkyde. Pour l'intérieur.

Champs d'application

Pour l'intérieur.
Comme couche intermédiaire sur tous les supports en bois pré-traités.
Comme couche intermédiaire sur les métaux ferreux pré-traités (munis de couches anti-rouille).

Propriétés

Très garnissant et bel arrondi.
Séchage rapide.
Bien ponçable.
Très facile à l'application.
Recouvrable avec les produits diluables à l'eau et les produits solvantés.

Données techniques

Densité	Env. 1,45 kg/L
Liant	Dispersion acrylique et émulsion alkyde
Pigmentation	Dioxyde de titane et pigments spéciaux
Brillance	Mate
Couleur	Mise à la teinte avec le système Herbol Color Service Disponible en blanc + base LU1 + base LU2 + base LU3
Emballages	Bases: 1 L et 2,5 L; Blanc: 0,75 L et 2,5 L
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/d) : 150 g/L (2007) / 130 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 129 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 34 %; poids env. 49 %.

Données d'application

Application	A la brosse, au rouleau et au pistolet (aussi à l'airless)
Conditions d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 10°C. Attention:
Rendement théorique	Environ 100 ml/m ² par couche.
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)	Hors poussière: après environ 40 minutes. Hors poisse après env.1 h. Recouvrable: après environ 7 heures. Dur à cœur: après environ 16 heures

Données d'application		
------------------------------	--	--

Diluant/ nettoyage de l'outillage	A l'eau	
Données de pistolage	Airless	Dilution: non dilué Pression: environ 140 à 180 bars, selon le débit de la machine Ouverture: 0,011 inch

Données de sécurité		
----------------------------	--	--

Point d'éclair	Pas d'application.	
Code de transport	UN:-	
Phrases R et S	R 10 S 2 S 23 S 46	Inflammable. Conserver hors de la portée des enfants Ne pas respirer les vapeurs / aérosols / brouillards de pistolage En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Générale Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment.
Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire.
Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système	
-------------------------------	--

Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.

Préparation du support Poncer le support. Les supports riches en résine ou gras seront lavés avec un diluant nitro-cellulosique.

Système de peinture à l'intérieur

Support non-traité :
Couche de fond : une couche d'Herbol-HYDROPRIMER
Couche intermédiaire : une couche d'Herbol-SCHNELLSCHLEIFGRUND AQUA.
Finition : une couche d'Herbol-HERBOLUX AQUA PU MATT, Herbol-HERBOLUX AQUA PU SATIN.

Rénovation :
Couche de fond : une couche d'Herbol-SCHNELLSCHLEIFGRUND AQUA
Couche intermédiaire : une couche d'Herbol-SCHNELLSCHLEIFGRUND AQUA.
Finition: une couche d'Herbol-HERBOLUX AQUA PU MATT, Herbol-HERBOLUX AQUA PU SATIN.

SCHNELLSCHLEIFGRUND AQUA

Bois
Finition
TFH11010

Date de validité et numéro de version

Octobre 2016.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

