



## VENTI 3PLUS SATIN ZQ

Laque satiné, système multicouche

Système synthétique "à pot unique", à base de résines alkydes, pour toutes les sortes de bois à l'extérieur. Satiné.

### Champs d'application

Pour extérieur, comme couche de fond, couche intermédiaire et couche de finition sur bois.

Comme couche intermédiaire et de finition sur des métaux prétraités et les matières plastiques dures recouvrables (PVC, ...).

### Propriétés

Système hydro régulateur: autorise la diffusion de l'humidité sans problème

Système de peinture résistant aux intempéries

Protection durable

Très bon arrondi

Couche souple

Thixotropique: épaisseur de film importante y compris sur les arrêtes.

Facile d'application

Sans aromates

### Remarque: jaunissement

une peinture alkyde, appliquée à l'intérieur, dans des tons blancs et pastels jauniront sous l'influence de la chaleur et le manque de lumière du jour direct.

### Données techniques

#### Densité – poids spécifique

Env. 1,24 kg/l

#### Liant

Résine alkyde

#### Pigmentation

Dioxyde de titane et matières de charge spéciales

#### Brillance

Satiné. Degré de brillance définitif après environ 2 à 3 semaines.

#### Assortiment de couleurs

Mise à la teinte avec le système Herbol "LACK IN LACK" Color Service  
Disponible en blanc + base LA1 +base LA3

#### Emballages

bases en 1 et 2,5 L (blanc en 0,75 et 2,5 L)

#### Stockage

A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.

#### COV valeur limite en UE

Pour ce produit (cat A/d) : 400 g/L (2007) / 300 g/L (2010).  
Ce produit contient au maximum 299 g/L COV.

#### Extrait sec

Volume env. 64 %; poids env. 77 %.

Données d'application	
<b>Application</b>	A la brosse et au rouleau. Ne pas pistoler.
<b>Conditions d'application</b>	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5 °C. Attention: ne pas traiter les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes, ni par temps pluvieux ou par vent fort, éviter la rosée et le brouillard.
<b>Rendement</b>	Brosse – rouleau: Environ 100 ml/m <sup>2</sup> par couche
<b>Temps de séchage (à 23°C et 50% d'HR)</b>	Hors poussière: après environ 3 heures. Hors poisse: après environ 6 heures. Recouvrable: après environ 8 à 12 heures. Mise à l'effort: après environ 1 à 2 jours
<b>Nettoyage de l'outillage</b>	Avec Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 ou au white spirit
Données de sécurité	
<b>Point d'éclair</b>	> 23°C DIN 53213
<b>Code de transport</b>	UN 1263 PAINT VSE (ADR 2.2.3.1.5)
<b>Phrases R et S</b>	R 10 Inflammable. R 52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. S 2 Conserver hors de la portée des enfants S 16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer. S 23 Ne pas respirer les vapeurs / aérosols / brouillards de pistelage S 24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux. S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées
<b>Générale</b>	Pendant l'application et le séchage, ventiler suffisamment. Si les conditions de ventilation sont insuffisantes, porter un appareil respiratoire. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses ; travailler dans des locaux bien ventilés ; porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.
Elaboration du système	
Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné: en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.	

## Elaboration du système

### Préparation du support - non-traité

Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre.  
Métaux ferreux Dérouiller. La surface doit être d' une brillance métallique explicite.

Appliquer toujours 2 couches de Herbol-ALLGRUND ZQ ou avec Herbol-HYDROPRIMER

Les plastiques dures  
recouvrables Poncer les surfaces avec un 'scotch-brite' et une solution d'eau ammoniacuée (25%) avec un peu de détergent. Une couche de mousse se forme, laisser agir pendant 10 minutes. Puis poncer de nouveau jusqu'à ce que la couche de mousse devient gris-métallique. Après laver à fond avec de l'eau claire.

Appliquer toujours 2 couches de Herbol-ALLGRUND ZQ ou avec Herbol-HYDROPRIMER

L'aluminium Rincer les surfaces à fond avec un diluant nitro, dégraisser, puis poncer à l'aide d'une peau en perlon ou nylon, afin d'enlever complètement les taches de corrosion.

Appliquer toujours 2 couches de Herbol-HERBOL-2K-EPOXI-PRIMER ou avec Herbol-HYDROPRIMER

bois Appliquer 1 couche de fond d' Herbol-VENTI 3PLUS SATIN ZQ.

### Système de peinture \*\*\*

Couche intermédiaire: Herbol-VENTI 3PLUS SATIN ZQ.

Finition: Herbol-VENTI 3PLUS SATIN ZQ.

### VENTI 3PLUS SATIN ZQ

Bois  
Finition  
TFH11033

### Date de validité et numéro de version

Octobre 2012.

Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.

Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.

En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol

E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

