



ZENIT PU 03

Peinture murale mate isolante, à base de résine acrylique, renforcée en PU, diluable à l'eau.

Peinture intérieure mate isolante, à base de résine acrylique, renforcée en PU, diluable à l'eau.

Champs d'application

Murs et plafonds intérieurs
Comme couche de fond isolante et de finition mate.

Propriétés

Facile à appliquer (n'éclabousse pas – inodore)
D'aspect mat
De couleur blanche
Isole des tâches de nicotine, d'humidité et de suie légère

Données techniques

Densité	env. 1,40 kg/L
Liant	résine acrylique, renforcée en PU
Pigmentation	Dioxyde de titane et matières de charge spéciales
DIN EN 13300	Abrasion humide classe 1, pouvoir couvrant classe 2, lors d'un rendement d'environ 10 m ² /L (2010). mate granulométrie : fin
Assortiment de couleurs	Mise à la teinte avec le système Herbol Color Service. Disponible en blanc + base DU1 + base DU2 + base DU3
Emballages	5 et 12,5 l; les bases aussi en 1 L
Stockage	A conserver au frais, au sec et à l'abri du gel, dans les emballages d'origine fermés.
COV valeur limite en UE	Pour ce produit (cat A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 25 g/L COV.
Extrait sec	Volume env. 42 %; poids env. 60 %.

Données d'application

Application	Brosse, rouleau
Conditons d'application	Pendant et après l'application, la température ambiante et la température du support devront être au minimum de + 5°C..
Rendement théorique	Brosse – rouleau: (par couche) 9 m ² /l selon la porosité et la structure du support

Données d'application

Temps de séchage (à 23°C en 50% d'HR)	Hors poussière: après environ 1 heure Recouvrable: après environ 6 heures
Diluant / nettoyage de l'outillage	A l'eau

Données de sécurité

Point d'éclair	Pas d'application	
Code de transport	Pas d'application	
Phrases R et S	S 2 S 46	Conserver hors de la portée des enfants En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Générale

Pendant et après l'application, ventiler suffisamment.
Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si nécessaire.

Elaboration du système

Les travaux de peinture et de préparation nécessaires doivent être adaptés à l'objet concerné : en d'autres termes, ils doivent être adaptés à l'état, aux prestations exigées ainsi qu'aux conditions auxquelles il sera exposé.

Murs – Plafonds – et supports minéraux

Faire en sorte que les travaux soient effectués sur un support solide et propre.

Support neuf :

- Supports poudreux et absorbants: une fixation préalable avec Herbol-PUTZGRUND (dilué 1:1 à 1:3 avec de l'eau)
- couche intermédiaire: 1 × Herbol-ZENIT PU 03, dilué au max 5 à 10 % à l'eau
- finition: 1 × Herbol-ZENIT PU 03, non dilué

Rénovation : (anciennes couches de peinture mates, de faible pouvoir absorbant)

- couche de fond: 1 × Herbol-ZENIT PU 03, dilué au max 5 % à l'eau
- finition: 1 × Herbol-ZENIT PU 03, non-dilué

Remarques :

- rincer les taches de nicotine et d'humidité et de graisse à l'eau + produit de nettoyage domestique dégraissant, laisser sécher et brosser à sec. Eliminer les taches de suie à sec.
- traiter les supports pollués (nicotine, humidité, suie) avec 2 couches de Herbol-ZENIT PU 03 non-diluées. Laisser durcir la couche de fond pendant au moins 24 heures. Une dilution à l'eau diminue la qualité isolante.
- ne pas utiliser le Herbol-ZENIT PU 03 dans des environnements très sensibles à la vapeur d'eau (boucheries, boulangeries, etc)

ZENIT PU 03
Murs
Finition
TFH11174



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol

E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Date de validité et numéro de version

March 2013.
Les données mentionnées dans cette édition ont été composées et sont conformes au niveau des techniques de recherche actuel.
Etant donné la multitude d'applications et de méthodes de travail, il ne sera accepté aucune responsabilité.
En ce qui concerne avis et livraisons, nos conditions générales de livraison et de paiement sont d'application.

