



CLASSIC GRUND

Waterverdunbare, isolerende, goed hechtende, dekkende grondverf voor muren en plafonds binnen



Matte, gebruiksklare, egaliserende, waterverdunbare, isolerende, goed hechtende, dekkende grondverf voor muren en plafonds binnen op basis van een watergedragen alkyd-acrylaat emulsie(=hybride)

Toepassing

Binnenmuren en plafonds.
Als matte isolerende (na zorgvuldige reiniging) en absorptie egaliserende grondlaag

Eigenschappen

Gemakkelijke verwerking (spat niet en reukarm)
Mat (< 3 GU@85° volgens NF EN ISO 2813)
Isoleert wateroplosbare vlekken na zorgvuldige reiniging (ook lichte roest vlekken)
Kan vlot afgewerkt worden met alle gangbare Herbol binnenmuurverven zowel watergedragen als solventgedragen.
SF kwaliteit

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,556 kg/l
Bindmiddel	Alkyd-acrylaat watergedragen emulsie (=Hybride)
Pigmentatie	Titaandioxide en speciale vulstoffen
Emissie binnenlucht kwaliteit	A+ (gradatie gaande van A+(zeer zwakke emissie) tot C(sterke emissie))
Glans	Mat (< 3 GU@85° volgens NF EN ISO 2813)
Kleurassortiment	Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service systeem Beschikbaar in wit + basis DU1
Verpakkingen	2,5 L – 12,5l
Opslag	Ca. 1 jaar in originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOS
Vaste stofgehalte	In volume ca. 48%; in gewicht ca. 65%

Verwerkingsdata

Verwerking Borstel, rol, lage druk spuitpistool en Airless. Gebruiksklaar product voor borstel en rol. Eventueel 2 % verdunnen met water voor airless applicatie en tot max 5% met water voor lage druk spuiten of in geval van sterk poreuze ondergronden. .

Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Rendement	Borstel/rol: ca. 10 m ² /l per laag. Afhankelijk van de zuigkracht en de structuur van de ondergrond
Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.)	Stofdroog: na ca. 15 minuten Overschilderbaar: na ca. 4 uur. In het geval van wateroplosbare vlekken of lichte roestvorming 24 uur.
Verdunning/reiniging van de gereedschappen	Water. Zo snel als mogelijk na gebruik.

Veiligheidsinformatie

Vlampunt	Niet van toepassing
Transportcode	Niet van toepassing
Algemeen	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden, enz. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Stysteemopbouw

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.

Muren – Plafonds – Minerale ondergronden Ervoor zorgen dat op een stevige en zuivere ondergrond gewerkt kan worden.

Nieuw:

- Aanbrengen van een laag Herbol-**CLASSIC GRUND**
- Bij zeer sterk zuigende en stofferige ondergronden is het raadzaam eerst te fixeren met Herbol-**PUTZGRUND** (10 tot max. 30 % verdund met water)

Renovatie (matte, zwak zuigende verflagen):

- Grondlaag: 1 x Herbol-**CLASSIC GRUND**

Opm.:

- Nicotine-, vocht- en vetplekken zoveel mogelijk afwassen met water en een voldoende vet oplozend huishoudelijk reinigingsmiddel; roetaanslag droog verwijderen. Voldoende laten drogen en droog afborstelen.
- Sterk verontreinigde ondergronden (nicotine, roet, enz.) behandelen met 2 lagen Herbol-**CLASSIC GRUND onverdund**. Tussen grond- en eindlaag minstens 24u laten doorharden; het toevoegen van water vermindert het isolerend vermogen.

CLASSIC GRUND

Muren
Vorbereitung
TNH11039



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
PB 80 1800 Vilvoorde
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Maart 2020.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

