



# CLASSIC INNENWEISS COLOR AIRLESS

## Matte muurverf voor binnen

Waterverdunbare, matte, oplosmiddelvrije muurverf voor binnen, op basis van een polyvinylacetaatdispersie

### Toepassing

Binnenmuren en plafonds.  
Pleisterwerk, beton, baksteen, gipskarton, ...  
Voor grote oppervlakken (kantoren, open ruimtes, cafetaria's, sportcomplexen,...) als matte afwerklaag.

### Eigenschappen

ELF-kwaliteit : emissiearm, weekmaker- en oplosmiddelvrij  
Reukarm  
Mat uitzicht  
Gemakkelijk en efficiënt te verwerken  
Gebruiksklaar om ononderbroken te kunnen werken  
Goede dekkraft  
TÜV-hygiëne-goedkeuring  
Ideale prijs/kwaliteitverhouding, daarom zeer geschikt voor grote werven

### Technische data

<b>Dichtheid</b>	Ca. 1,520 kg/l
<b>Bindmiddel</b>	Polyvinylacetaatdispersie
<b>Pigmentatie</b>	Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen
<b>Kleurassortiment</b>	Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service-Systeem Beschikbaar in wit + basis DU1 + DU2 + DU3
<b>DIN EN 13300</b>	Natte slijtvastheid klasse 3; dekvermogen klasse 2; bij een verbruik van 4-5 m <sup>2</sup> /L/laag. Mat Korrelgrootte: fijn
<b>Emissieklasse</b>	ELF
<b>Verpakkingen</b>	12,5 l. Enkel wit is ook verkrijgbaar in 35 kg en 150 kg.
<b>Opslag</b>	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
<b>VOS-EU-grenswaarde</b>	EU grenswaarde voor dit product (cat. A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Dit product bevat < 1 g/L VOS
<b>Vaste stofgehalte</b>	In volume ca 30 %; in gewicht ca 54 %

Verwerkingsdata			
<b>Verwerking</b>	Airless.		
<b>Verwerkingsomstandigheden</b>	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.		
<b>Theoretisch rendement</b>	Airless:	4-5 m <sup>2</sup> /liter/laag	
<b>Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.)</b>	Overschilderbaar na ca. 2-3 uur; doordroog: na ca. 2 à 3 dagen		
<b>Verdunning/reiniging van de gereedschappen</b>	Water		
<b>Spuitgegevens airless algemeen</b>	150 à 200 bar, afhankelijk van het debiet Pistoolfilter 60	– Opening: vanaf 0,017 inch – Hoek 40-80°	
<b>Spuitgegevens airless detail</b>	<b>Toestel</b> Graco ST-M 395 Storch LP 540 Wagner F 270	<b>Spuitkop</b> PAA 519 519 TT 2 415	<b>Druk in bar</b> 160 170 180
Veiligheidsinformatie			
<b>Vlampunt</b>	Niet van toepassing		
<b>Transportcode</b>	Niet van toepassing		
<b>R en S zinnen</b>	S 2 S 46	Buiten het bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.	
<b>Algemeen</b>	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.		
Systeemopbouw			
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.		
<b>Vorbereiding van de ondergrond</b>	<p>Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt. Aandacht: nieuwe cementeringen/bepleisteringen 2 tot 4 weken laten uitdrogen.</p> <p>Nieuwe minerale ondergronden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beton- en metselwerk: indien nodig voorstrijken met Herbol-PUTZGRUND verdund met water, of met Herbol-ZENIT GRUND, verdund met water.</li> <li>• Cellenbeton: indien nodig voorstrijken met Herbol-PUTZGRUND verdund met water.</li> <li>• pleisterwerk: voorstrijken met Herbol-PUTZGRUND verdund met water; of voorstrijken met Herbol-ZENIT GRUND, verdund met water.</li> <li>• hout en houtderivaten: voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER</li> </ul> <p>oude intacte dispersieverven in goede staat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afwassen met water en ammoniak, mogelijks matteren.</li> </ul> <p>oude olie- en alkydverven in goede staat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afwassen met water en ammoniak, indien nodig matteren; voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER;</li> </ul> <p>Opmerking: bij aanwezigheid van wateroplosbare vlekken (roet, nicotine): steeds voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER.</p>		
<b>Verfysteem ***</b>	Afwerken met Herbol-CLASSIC INNENWEISS COLOR AIRLESS tot volledige dekking.		

**CLASSIC INNENWEISS COLOR AIRLESS**

Muren  
Afwerking  
TNH11171

**Versienr. en geldigheidsdata**

Oktober 2013.  
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.  
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.  
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.  
PROF – HERBOL  
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde  
Technical Center Herbol

E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

