



CLASSIC SUPERCOLOR SATIN

Zijdeglanzende, oplosmiddelvrije muurverf voor binnen

Zijdeglanzende, waterverdunbare, muurverf voor binnen, op basis van een styreenacrylaatdispersie

Toepassing

Binnenmuren en plafonds.
Scholen, groot warenhuizen, trappenhuisen, parkeerruimtes, ...
Als zijdeglanzende afwerklaag .

Eigenschappen

Gemakkelijke verwerking
Oplosmiddelvrij en reukarm
Goede dekkraft
MPA-niet brandpropagerend B1
Ideale prijs/kwaliteitverhouding

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,310 kg/L
Bindmiddel	Styreenacrylaatdispersie
Pigmentatie	Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen
Kleurenassortiment	Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service-Systeem Beschikbaar in wit + basis DU 1 + basis DU 2
DIN EN 13300	Natte slijtvastheid klasse 2; dekvermogen klasse 2; bij een verbruik van 8 à 10 m ² /L (ca 125 à 100 ml/m ²). zijdeglanzend: reflectiecoëfficiënt ≥ 10 gemeten bij 85° en reflectiecoëfficiënt ≤ 60 gemeten bij 60° Korrelgrootte: fijn.
emissieklasse	LF
Verpakkingen	5 en 12,5 l
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a) : 75 g/L (2007) / 30 g/L (2010). Dit product bevat max. 3 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 36 %; in gewicht ca 52 %

Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel, rol en spuit (ook airless)
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Theoretisch rendement	Borstel / rol: 100 à 125 ml/m ²

Verwerkingsdata

Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.)	Overschilderbaar na ca. 3-4 uur	
Verdunning / reiniging van de gereedschappen	Water	
Spuitgegevens airless	Onverdund Druk: 150 à 200 bar, afhankelijk van het debiet Pistoolfilter 60	– Spuitkop : vanaf 0.017 inch Hoek 40 – 80°

Veiligheidsinformatie

Vlampunt	Niet van toepassing	
Transportcode	Niet van toepassing	
R en S zinnen	S 2 S 46	Buiten het bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Algemeen	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.	

Systeemopbouw

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.

Vorbereitung van de ondergrond Ervoor zorgen dat op een stevige en zuivere ondergrond gewerkt kan worden.
Aandacht: nieuwe cementeringen/bepleisteringen 2 tot 4 weken laten uitdrogen.

Nieuwe minerale ondergronden:

- Beton- en metselwerk: indien nodig voorstrijken met Herbol-PUTZGRUND verdund met water of met Herbol-ZENIT GRUND, verdund met water
- Cellenbeton: indien nodig voorstrijken met Herbol-PUTZGRUND verdund met water.
- pleisterwerk: voorstrijken met Herbol-PUTZGRUND verdund met water of voorstrijken met Herbol-ZENIT GRUND, verdund met water
- hout en houtderivaten: voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER.

oude intacte dispersieverven in goede staat:

- Afwassen met water en ammoniak, mogelijks matteren

oude olie- en alkydverven:

- Afwassen met water en ammoniak en matteren; voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER;

Opmerking: bij aanwezigheid van wateroplosbare vlekken (roet, nicotine): steeds voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER.

Verfysteem *** Afwerken met 1 à 2 lagen Herbol-CLASSIC SUPERCOLOR SATIN tot perfecte dekking.
Eerste laag max. 10 % verdund met water, de tweede laag max 5 %.

CLASSIC SUPERCOLOR SATIN

Muren
Afwerking
TNH11155

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2013.

De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.

Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.

Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
Pathoekeweg 34 bus 6, B-8000 Brugge
T : 050/45.08.30 F : 050/45.08.39
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

