



CLASSIC SUPERCOLOR SOFT

Fluweelmatte muurverf voor binnen en buiten*

Waterverdunbare, fluweelmatte muurverf voor binnen en buiten* op basis van copolymeerdispersie

Toepassing

Binnenmuren, plafonds, glasvliesweefsel.
 Onbeperkt te gebruiken voor grote oppervlakken zoals parkeerruimtes, trappenhuisen, grootwarenhuizen, scholen, enz...
 Als fluweelmatte afwerklaag.

***Opmerking voor buitentoepassing:** Enkel met aangepaste primer. Contacteer de technische dienst voor meer info.

Eigenschappen

Gemakkelijke verwerking (spat niet en reukarm)
 Prachtige vloei.
 SF of Solvent Free kwaliteit + IAQ : A+
 Lange open tijd, waardoor minder kans voor aanzetten.
 Uitstekende witheid met een bijzondere dekkraft.
 Waterdampdoorlaatbaar.
 Ideale prijs/kwaliteitverhouding, daarom zeer geschikt voor grote werven.



Technische data

Dichtheid	Ca. 1,430 kg/l
Bindmiddel	Copolymeerdispersie
Pigmentatie	Rutiel titaandioxide en speciale vulstoffen
Glans	Fluweelmat
Kleurenassortiment	Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service-systeem Beschikbaar in wit + RAL 9010 + basis DU 1
DIN EN 13300	Natte slijtvastheid klasse 2; dekvermogen klasse 2; bij een verbruik van 8 à 10 m ² /L (ca 100 à 125 ml/m ²). fluweelmat Korrelgrootte: fijn.
Verpakkingen	Wit en base DU1: 5 en 12,5 L. RAL 9010 enkel in 12,5 L
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a): 30 g/L (2010). Dit product bevat max. 1 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 36 %; in gewicht ca 55 %

Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel, rol en spuiten (airless)
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.

Verwerkingsdata	
Theoretisch rendement	Ca. 8 - 10 m ² /l Afhankelijk van de zuigkracht en de structuur van de ondergrond
Droogtijden (bij 23°C en 50% RV)	Kleefvrij: na 1 uur Overschilderbaar: na 4 uur
Verdunning/reiniging van de gereedschappen	Water
Spuitgegevens airless	Onverdund Spuutkop: vanaf 0.017 inch Druk: 150 à 200 bar, afhankelijk van het debiet

Veiligheidsinformatie	
Vlampunt	Niet van toepassing
Transportcode	Niet van toepassing
Bijkomende info	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad of het etiket van de verpakking.
Algemeen	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw	
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast, d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zijn worden blootgesteld.
Vorbereiding van de ondergrond	Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt. nieuwe minerale ondergronden: <ul style="list-style-type: none"> - beton en metselwerk: Eerste laag: Herbol-PUTZGRUND, verdund met water - cellenbeton: Eerste laag: Herbol-PUTZGRUND, verdund met water - pleisterwerk: voorstrijken Herbol-PUTZGRUND, verdund met water of voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER - hout en houtderivaten: voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER Opmerking: bij aanwezigheid van wateroplosbare vlekken (roet, nicotine): steeds voorstrijken met Herbol-HYDROPRIMER
Verfysteem ***	Afwerking: 1 à 2 lagen Herbol-CLASSIC SUPERCOLOR SOFT tot perfecte dekking Eerste laag max. 10 % verdund met water, de tweede laag max. 5 % verdunnen met water

CLASSIC SUPERCOLOR SOFT
Muren
Afwerking
TNH11572

AkzoNobel

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A. PROF – HERBOL
Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol
T : 02/254 25 00
E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Juni 2024.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

