



HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS

Waterverdunbare grond- en voorlak – airless binnen-
kwaliteit

Waterverdunbare, goed vullende grond- en tussenlaag voor binnengebruik met airless, op alle houtsoorten en metalen, op basis van styreenacrylaatharsen.

Toepassing

Binnen op hout, metalen, zink, aluminium en overschilderbare (harde) kunststoffen.
Als goed vullende grond- en tussenlaag.

Eigenschappen

Zeer goede vulling.
Hoog dekvermogen
Zeer goed schuurbaar.
Sneldrogend.
Corrosiewerende eigenschappen.

Technische data

Dichtheid	Ca 1,36 kg/l
Bindmiddel	Styreenacrylaathars
Pigmentatie	Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen
Glans	Mat
Kleur	Wit Aankleurbaar mits toevoeging van max 5 % Herbol-HYDROPRIMER.
Verpakkingen	10 l
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (catA/d): 150 g/L (2007) / 130 g/L (2010). Dit product bevat max. 100g/L VOS.

Verwerkingsdata

Verwerking	Airless
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 20°C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Theoretisch rendement	Spuitverwerking – airless: Ca 300 ml/m ² per laag
Droogtijden (bij 23°C en 50% RV)	Stofdroog: na ca. 1 uur Kleefvrij: na ca. 5 uur Overschilderbaar: na ca. 24 uur Doordroog: na ca. 1 à 2 dagen
Reiniging van de gereedschappen	Water
Spuitgegevens airless	Onverdund Druk: 160 à 180 bar, afhankelijk van het debiet Spuitskop: vanaf 0.013 inch

Veiligheidsinformatie		
Vlampunt	Nvt	
Transportcode	Nvt	
R en S zinnen	S 2 S 46	Buiten het bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Algemeen	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij het spuiten : spuitnevel niet inademen. Bij onvoldoende ventilatie geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.	

Systeemopbouw	
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.
Vorbereiding van de ondergrond – binnen	Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.
Hout	Ondergrond opschuren en ontstoffen. Vettige ondergronden afwassen met een nitro-verdunning. Opm.: Sterk bloedende en/of harsrijke houtsoorten, na reiniging en afwassen met nitro-verdunning, gronderen met HERBOLUX-GRUND ZQ. Grondlaag: HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS aanbrengen met airless apparatuur en laten drogen. Airless afwerken met HERBOLUX AQUA PU SATIN AIRLESS.
Aluminium binnen	Zeer grondig ontvetten met nitro-verdunning en schuren met nylon- of perlonvlies. Grondlaag : HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS aanbrengen met airless apparatuur en laten drogen. Airless afwerken met HERBOLUX AQUA PU SATIN AIRLESS.
Non-ferro metalen (zink) en harde overschilderbare kunststoffen	De oppervlakken nat schuren via schuurpons (Scotch-Brite) en licht ammoniakaal water (10%-ig). + een weinig detergent. Goed naspoelen. Grondlaag : HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS aanbrengen met airless apparatuur en laten drogen. Airless afwerken met HERBOLUX AQUA PU SATIN AIRLESS.
IJzer en staal	De oppervlakken goed ontroesten tot een metaalglans bekomen wordt. Vuil verwijderen en ontvetten. Grondlaag : HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS aanbrengen met airless apparatuur en laten drogen. Airless afwerken met PRODLINK HERBOLUX AQUA PU SATIN AIRLESS.

HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS
Hout
Vorbereiding
TNH11006

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2009.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

 Herbol®