



HERBOLUX-GRUND ZQ

Hoogwaardige synthetische primer

Synthetische grond- en tussenlaag voor alle houtsoorten, ook op vensterramen en voorbehandeld metaal, op basis van alkydharsen, voor buiten en binnen

Toepassing

Buiten en binnen op alle houtondergronden, nieuw of behandeld, als grond- en tussenlaag (ook als tussenlaag op reeds behandeld metaal.)

Eigenschappen

Aromatenvrij.
 Zeer goede dekkraft (ook kantendekking).
 Zeer goede vulling.
 Uitstekende vloeï.
 Snelle droging.
 Waterdampdoorlaatbaar.
 Ideale grond-en tussenlaag voor afwerking met alle afwerklakken.

Technische data

Dichtheid	Ca. 1,37 kg/l
Bindmiddel	Alkydhars
Pigmentatie	Rutiel titaandioxyde en speciale vulstoffen
Glans	Zijdemat
Kleur	Kan aangekleurd worden via het Herbol-"Lack in Lack" Color Service systeem. Beschikbaar in wit + Basis LA1 + Basis LA2 + Basis LA3
Verpakkingen	Basis in 2,5 lt ; wit in 0,75 en 2,5 lt
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/d) : 400 g/L (2007) / 300 g/L (2010). Dit product bevat max. 299 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 63 %; in gewicht ca 78 %

Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel, rol, spuit (ook airless)
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking. Aandacht: rechtstreekse zonnestrallen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.
Theoretisch rendement	Ca. 80 ml/m ²
Droogtijden (bij 23°C en 50% RV)	Stofdroog: na ca. 2 uur. Kleefvrij: na ca. 4 uur Overschilderbaar na ca. 16 u. Doordroog: na ca. 24u

Verwerkingsdata	
Reiniging van de gereedschappen	Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 of white spirit
Spuitgegevens airless	Onverdund Druk: ca. 140 à 180 bar, afhankelijk van het debiet Spuitskop: vanaf 0.013 inch
Veiligheidsinformatie	
Vlampunt	> 23°C
Transportcode	UN 1263 PAINT VSE (ADR2.2.3.1.5)
R en S zinnen	R 10 Ontvlambaar R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren. S 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. S 23 Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen. S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden. S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Algemeen	Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stoffeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.
Systeemopbouw	
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast, d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zijn worden blootgesteld.
Vorbereiding van de ondergrond	Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.
Verfsysteem ***	<u>Onbehandeld hout</u> : Grondlaag: HERBOLUX-GRUND ZQ Tussenlaag: HERBOLUX-GRUND ZQ of HERBOLUX-VORLACK ZQ (binnen) Afwerking: alle Herbol-afwerklakken

HERBOLUX-GRUND ZQ
Hout
Afwerking
TNH11241

AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2009.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

 schnell • sicher • produktiv

 Herbol®