



KUNSTSTOFF-SIEGEL SATIN

Zijdeglanzende één-component urethaan-alkyd vernis

Slijtvaste 1-component urethaan-alkyd vernis

Toepassing

Binnen en buiten.
Buiten enkel bij indirecte blootstelling aan weersinvloeden.
Op hout (normaal gebruik): parket, meubelen, tafelbladen, ...

Eigenschappen

Uiterst slijtvast.
Zeer goede verwerkbaarheid.
Zeer goede vloei.
Strak uitzicht na doordroging.
Aromatenarm.

Technische data

Dichtheid	Ca. 0,90 kg/l
Bindmiddel	Urethaan alkydhars 1-component.
Pigmentatie	Silicaten
Glans	Zijdeglans (25±5GU@60° volgens ISO 2813)
Kleur	N.v.t.: transparant
Verpakkingen	0,375; 0,750 en 2,5 l
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat A/e) : 500 g/L (2007) / 400 g/L (2010). Dit product bevat max. 399 g/L VOS.

Verwerkingsdata

Verwerking	Borstel en airless.
Verwerkingsomstandigheden	Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Theoretisch rendement	Borstel: de opgegeven verbruiksgegevens zijn sterk afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond : ca. 60-90 ml/m ² per laag
Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.)	Stofdroog: na ca. 2 à 3 uur. Kleefvrij: na ca. 4 à 5 uur Overschilderbaar na ca 8 à 9 u. Doordroog: na ca. 1 à 2 dagen
Reiniging van de gereedschappen	Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 of white spirit
Spuitgegevens	Airless: overdund Spuitskop : vanaf 0.011 inch Druk: ca. 160 bar

Veiligheidsinformatie																			
Vlampunt	> 23°C DIN 53213																		
Transportcode	UN 1263 PAINT KL.3 III																		
R en S zinnen	<table> <tr> <td>R 10</td> <td>Ontvlambaar</td> </tr> <tr> <td>R 52/53</td> <td>Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.</td> </tr> <tr> <td>R 66</td> <td>Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.</td> </tr> <tr> <td>S 2</td> <td>Buiten het bereik van kinderen bewaren.</td> </tr> <tr> <td>S 16</td> <td>Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken.</td> </tr> <tr> <td>S 23</td> <td>Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen.</td> </tr> <tr> <td>S 24/25</td> <td>Aanraking met de ogen en de huid vermijden.</td> </tr> <tr> <td>S 46</td> <td>In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.</td> </tr> <tr> <td>S 51</td> <td>Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken</td> </tr> </table>	R 10	Ontvlambaar	R 52/53	Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.	R 66	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.	S 2	Buiten het bereik van kinderen bewaren.	S 16	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken.	S 23	Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen.	S 24/25	Aanraking met de ogen en de huid vermijden.	S 46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.	S 51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
R 10	Ontvlambaar																		
R 52/53	Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.																		
R 66	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.																		
S 2	Buiten het bereik van kinderen bewaren.																		
S 16	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken.																		
S 23	Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen.																		
S 24/25	Aanraking met de ogen en de huid vermijden.																		
S 46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.																		
S 51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken																		
Algemeen	<p>Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.</p> <p>Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.</p> <p>Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.</p>																		
Systeemopbouw																			
	Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.																		
Vorbereiding van de ondergrond (HOUT BINNEN)	<p>Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.</p> <p>Ondergrond reinigen, schuren en ontvetten. Goed verluchten.</p> <p>Scherpe hoeken afronden.</p> <p>Eventuele inhoudsstoffen afwassen met nitro-verdunning.</p>																		
Verfsysteem ***	Aanbevolen systeem: 3 lagen Herbol-KUNSTSTOFF-SIEGEL SATIN. Tussen de lagen licht schuren.																		
Bijzondere opmerking	<p>Kleurloze systemen bieden op hout onvoldoende bescherming tegen weersinvloeden (UV-stralen).</p> <p>Vernissen kunnen de natuurlijke vergeling van hout door lichtinwerking niet verhinderen.</p> <p>Verkleuringen veroorzaakt door de inhoudsstoffen van hout, kunnen zelfs bij een voorbehandeling niet uitgesloten worden.</p>																		

KUNSTSTOFF-SIEGEL SATIN

Hout
Afwerking
TNH11225



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A. PROF – HERBOL
Leuvensesteenweg 248 B,
B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol

E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

Versienr. en geldigheidsdata

Maart 2018.
De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.
Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

