



PROFI-SATIN ZQ

Zijdeglanslak - projectlak

Aromatenvrije synthetische zijdeglanslak op basis van alkydharsen, binnen en buiten. Projectlak.

Toepassing

Binnen en buiten.
Op alle reeds voorbehandelde houtondergronden, metalen, harde overschilderbare kunststoffen.
Als zijdeglanzende afwerklak.

Eigenschappen

Aromatenvrij.
Licht thixotropisch ingesteld.
Gemakkelijk verwerkbaar met borstel en rol.
Goed dekvermogen met goede kantendekking.
Ideale prijs/kwaliteitverhouding, daarom uiterst geschikt voor grote projecten.

Opmerking: vergelijking

elke verf op basis van alkyd zal bij binnentoepassing, in wit en pasteltinten, onder invloed van warmte en het ontbreken van rechtstreeks daglicht vergelen.

Technische data

Soortelijk gewicht	ca. 1,16 kg/l
Bindmiddel	Alkydhars
Pigmentatie	Rutiel Titaandioxyde en aangepaste vulmiddelen
Glans	Zijdeglanzend. De definitieve glansgraad wordt bereikt na ca 2 à 3 weken.
Kleur	kan aangekleurd worden via het Herbol Color Service Systeem beschikbaar in wit + basis LU1 + basis LU2 + basis LU3
Verpakkingen	2,5 L
Opslag	In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
VOS-EU-grenswaarde	EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d): 400 g/L (2007) - 300 g/L (2010). Dit product bevat max. 299 g/L VOS.
Vaste stofgehalte	In volume ca 47 %; in gewicht ca 61 %

Verwerkingsdata

Verwerking Borstel, rol en spuiten (ook airless)

Verwerkingsdata

Verwerkingsomstandigheden Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na de verwerking.
Aandacht: rechtstreekse zonnestrallen, regen, nevel, dauw en sterke wind vermijden.

Theoretisch rendement Ca. 80 ml/m² per laag

Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.) Stofdroog: na ca. 4 uur
Kleefvrij: na ca. 6 uur
Overschilderbaar: na ca. 18 uur.
Doordroog: na ca. 1-3 dagen

Reiniging van de gereedschappen Herbol-KUNSTHARZ-VERDÜNNUNG V40 of white spirit

Spuitgegevens airless Onverdund
Druk: ca. 140 à 180 bar, afhankelijk van het debiet
Spuitskop: vanaf 0,011 inch

Veiligheidsinformatie

Vlampunt > 23°C DIN 53213

Transportcode UN 1263 PAINT VSE (ADR 2.2.3.1.5)

R en S zinnen

R 10	Ontvlambaar
R 66	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
S 2	Buiten het bereik van kinderen bewaren.
S 16	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S 23	Gas/Rook/Damp/Nevel niet inademen.
S 24/25	Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S 46	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
S 51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Algemeen Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.
Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen.
Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Systeemopbouw

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast: d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.

Vorbereiding van de ondergrond Ervoor zorgen dat op een stevige en gezonde ondergrond kan worden gewerkt.

Verfysteem *** Het volgende verfysteem is enkel van toepassing op nieuw hout binnen.
Grondlaag: Herbol-PROFI-VORLACK ZQ
Tussenlaag: Herbol-PROFI-VORLACK ZQ
Afwerking: 1 à 2 x Herbol-PROFI-SATIN ZQ

PROFI-SATIN ZQ

Hout
Afwerking
TNH11412

Versienr. en geldigheidsdata

Oktober 2012.

De in deze uitgave vermelde gegevens werden overeenkomstig de huidige stand van de onderzoekstechniek samengesteld.

Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden.

Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.



AKZO NOBEL PAINTS Belgium N.V./S.A.
PROF – HERBOL
G. Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde
Technical Center Herbol

E : HERBOLTECHNICAL@AKZONOBEL.COM

